

# Product Data Sheet

600 RTS (95UJB)

Initiateur PMMA/PUMA BPO



- Description :** Le 600 RTS (Hempel 95UJB) est une poudre granulaire fine.
- Usage recommandé :** Le 600 RTS est utilisé comme un initiateur/agent de durcissement pour les produits de revêtement PMMA/PUMA de Neogard.
- Propriétés :** Facile à manipuler  
Dispersion facile dans les liquides PMMA/PUMA  
Dissolution rapide
- Disponibilité :** Disponible en Amérique du Nord. Non inclus dans l'assortiment de groupe. Disponibilité sujette à confirmation.

## Couleurs et emballage :

600 RTS (95UJB00000)      Blanc      Seau de 4,5 kg (10 lb)

## Constantes physiques :

Essai      49,0 %–51,0 %  
Eau      2,5 % maximum

*Les résultats de tests ci-dessus sont des valeurs typiques. Des variations pouvant aller jusqu'à 10 % de la valeur typique sont possibles dans les lots individuels. De plus amples informations techniques sont disponibles à l'adresse suivante : [www.neogard.com](http://www.neogard.com).*

## Mise en œuvre :

**Mélange :** de préférence Mélangeur Jiffy. Mélanger avec du 100 RTS, 200 RTS, 300 RTS ou 400 RTS pour 30 à 45 secondes ou jusqu'à ce que le mélange soit complété. Remarque : Un mélange de longue durée diminuera le temps de travail du matériau.

**Taux de dosage :** Consulter le tableau de dosage ci-dessous, ou les fiches de données de sécurité du 100 RTS, 200 RTS, 300 RTS ou 400 RTS pour obtenir le bon dosage. Les taux de dosage changent selon la température de l'air ambiant.

**Sécurité :** Manipuler avec soin. Utiliser avec une ventilation adéquate. Avant et pendant l'utilisation, respecter toutes les étiquettes de sécurité sur l'emballage et les contenants de peinture, consulter les fiches de données de sécurité de Neogard et respecter toute la réglementation locale ou nationale.

**Entreposage :** Entreposer à 77 °F/25 °C ou moins. Protéger de la lumière directe du soleil.

Dosage d'initiateur BPO selon la température de l'air ambiant (millilitres par litre [onces liquides par gallon])													
Produit	30 °F (-1 °C)	35 °F (2 °C)	40 °F (4 °C)	45 °F (7 °C)	50 °F (10 °C)	55 °F (13 °C)	60 °F (16 °C)	65 °F (18 °C)	70 °F (21 °C)	75 °F (24 °C)	80 °F (27 °C)	85 °F (29 °C)	90 °F (32 °C)
100 RTS	93,8 (12)	86,0 (11)	78,0 (10)	70,3 (9)	62,5 (8)	55,0 (7)	47,0 (6)	38 (5)	31,3 (4)	27,3 (3,5)	23,4 (3)	19,5 (2,5)	16,0 (2)
200 RTS	93,8 (12)	86,0 (11)	78,0 (10)	70,3 (9)	62,5 (8)	55,0 (7)	47,0 (6)	38 (5)	31,3 (4)	27,3 (3,5)	23,4 (3)	19,5 (2,5)	16,0 (2)
300 RTS	93,8 (12)	86,0 (11)	78,0 (10)	70,3 (9)	62,5 (8)	55,0 (7)	47,0 (6)	38 (5)	31,3 (4)	27,3 (3,5)	23,4 (3)	19,5 (2,5)	16,0 (2)

# Product Data Sheet

600 RTS (95UJB)

Initiateur PMMA/PUMA BPO



400 RTS	47,0 (6)	47,0 (6)	38 (5)	38 (5)	38 (5)	31,3 (4)	31,3 (4)	31,3 (4)	23,4 (3)	23,4 (3)	23,4 (3)	19,5 (2,5)	16,0 (2)
---------	----------	----------	--------	--------	--------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------------	----------

Remarque : **Le 600 RTS est destiné à un usage professionnel seulement.**

Publié par : Hempel (É.-U.) – 95UJB

Cette fiche de données de sécurité (« FDS ») concerne le produit fourni (« **Produit** ») et est sujette à des mises à jour de temps à autre. En conséquence, l'acheteur/la personne utilisant le Produit devrait se référer à la FDS à jour au moment de la livraison. En plus de la FDS, l'acheteur/la personne utilisant le Produit pourrait recevoir certaines ou toutes les spécifications, énoncés et/ou lignes directrices indiqués ci-dessous ou disponibles à l'adresse [www.neogard.com](http://www.neogard.com) (les « **Documents supplémentaires** ») :

No.	Description du document
1	FDS
2	Spécifications du guide
3	Manuel d'application
4	Autre information technique (p.ex., tableaux synthèses pour l'application, guides de dépannage, manuels d'entretien, tableaux de résistance chimique et autres informations techniques).

Dans le cas d'un conflit entre cette FDS et les Documents supplémentaires, il faut tenir compte de l'ordre de priorité établi ci-dessus afin de résoudre le conflit. De plus, l'acheteur ou la personne appliquant le Produit devrait se référer à la Fiche de données de sécurité la plus à jour au moment de la livraison et disponible à [www.neogard.com](http://www.neogard.com). L'acheteur/personne appliquant le produit est responsable de déterminer l'adéquation du Produit pour l'utilisation prévue. Neogard décline toute responsabilité pour tout usage, manipulation et entreposage du Produit qui ne sont pas conformes avec les exigences énoncées dans la FDS appropriée et les Documents supplémentaires. Les termes et dispositions des présentes s'appliquent à la présente FDS, aux Documents supplémentaires et à tout autre document fourni par Neogard en ce qui concerne le Produit. Ce Produit est fourni et toute l'assistance technique est fournie sous réserve des Conditions générales de vente des produits et/ou services Hempel disponibles à l'adresse [www.hempel.com](http://www.hempel.com). NEOGARD N'OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE ALLANT AU-DELÀ DE LA GARANTIE MENTIONNÉE DANS LE PRÉSENT DOCUMENT, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. NEOGARD NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS RÉSULTANT DE LA VIOLATION D'UNE GARANTIE OU D'UNE CONDITION EXPRESSE OU IMPLICITE, OU SURVENANT DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT EN RELATION AVEC LE PRODUIT. 600RTS-PDS ksk 10062021.docx

Neogard® fait partie de Hempel  
2728 Empire Central, Dallas, Texas 75235 - Téléphone (214) 353-1600 - Télécopieur (214) 357-7532 - [www.neogard.com](http://www.neogard.com)