

Product Data Sheet

7401 (47KJB)

Uréthane aromatique modifié



Description :	Le 7401 (Hempel 47KJB) est un polyuréthane modifié monocomposant, durci à l'humidité.
Usage recommandé :	Comme membrane d'étanchéité entre les dalles ou dans les applications sous le niveau du sol. Les zones comprennent les dalles souterraines, les stationnements, les balcons, les terrasses et les jardinières.
Propriétés :	Satisfait les exigences COV du South Coast Air Quality Management District (SCAQMD).
Disponibilité :	Disponible en Amérique du Nord. Non inclus dans l'assortiment de groupe; les autres régions doivent confirmer.

Couleurs et emballage :

7401 (47KJB19990)	Noir	19 litre (5 gallons)
<i>Article disponible sur commande spéciale seulement. Communiquer avec Neogard pour obtenir plus de détails.</i>		

Constantes physiques :

Résistance à la traction	1724 kPa (250 psi)	ASTM D412
Élongation	500 %	ASTM D412
Tenue permanente	25 %	ASTM D412
Imperméabilité à l'eau	<3 %	ASTM D471
MVT à 1,5 mm (60 mils)	0,60 perms anglais	ASTM E96
Dureté Shore A	30–40	ASTM D2240
Adhésion	1379 kPa (200 psi)	ASTM D4541
Poids/litre (Poids/gallon)	1,2 kg/L (10,2 lb/gal ± 0.25)	ASTM D1475
Matières solides (poids)	92 % ± 3,0 %	ASTM D5201
Volume de matière sèche	88 % ± 2,0 %	ASTM D5201
COV	>100 g/L	Méthode 24 de l'EPA

Viscosité	97 KU	ASTM D562
Point éclair		Se référer à la FDS
Durée de conservation	12 mois	

Les résultats de tests ci-dessus sont des valeurs typiques. Les lots individuels peuvent varier. De plus amples informations techniques sont disponibles à l'adresse suivante : www.neogard.com.

Mise en œuvre :

Mode d'application :	Rouleau ou racloir
Dilution (maximum, en volume) :	Ne pas diluer
Mélange :	Ne pas ajouter.
Nettoyage du matériel :	Mélanger pour un minimum de 3 à 5 minutes avant application. Acétone ou d'autres solvants polyvalents conformes aux normes COV.

Sécurité : Manipuler avec soin. Utiliser avec une ventilation adéquate. Avant et pendant l'utilisation, respecter toutes les étiquettes de sécurité sur l'emballage et les contenants de peinture, consulter les fiches de données de sécurité de Neogard et respecter toute la réglementation locale ou nationale.

Règles d'application : La température du substrat doit être entre 40 °F/4 °C et 110 °F/43 °C.

Couche précédente : Selon les spécifications du guide Neogard.

Accélérateurs et additifs : 7986 (994JB00000) : Masque anti-odeurs, parfum synthétique de vanille.

Product Data Sheet

7401 (47KJB)

Uréthane aromatique modifié



7922 (990JB00000): Additif vertical, améliore la résistance à l'affaissement.
7923 (9505300000): Accélérateur pour uréthanes monocomposants.
7931 (9905500000) : Accélérateur rapide pour utilisation dans des environnements à faible humidité.

Température de stockage : Entreposer dans un endroit frais pour obtenir une durée de conservation complète. Température recommandée : 75 °F/23 °C.

Remarque : **Le 7401 est destiné à un usage professionnel seulement.**

Publié par : Hempel (É.-U.) – 47KJB

Cette fiche de données de sécurité (« **FDS** ») concerne le produit fourni (« **Produit** ») et est sujette à des mises à jour de temps à autre. En conséquence, l'acheteur/la personne utilisant le Produit devrait se référer à la FDS à jour au moment de la livraison. En plus de la FDS, l'acheteur/la personne utilisant le Produit pourrait recevoir certaines ou toutes les spécifications, énoncés et/ou lignes directrices indiqués ci-dessous ou disponibles à l'adresse www.neogard.com (les « **Documents supplémentaires** ») :

No.	Description du document
1	FDS
2	Spécifications du guide
3	Manuel d'application
4	Autre information technique (p.ex., tableaux synthèses pour l'application, guides de dépannage, manuels d'entretien, tableaux de résistance chimique et autres informations techniques).

Dans le cas d'un conflit entre cette FDS et les Documents supplémentaires, il faut tenir compte de l'ordre de priorité établi ci-dessus afin de résoudre le conflit. De plus, l'acheteur ou la personne appliquant le Produit devrait se référer à la Fiche de données de sécurité la plus à jour au moment de la livraison et disponible à www.neogard.com. L'acheteur/personne appliquant le produit est responsable de déterminer l'adéquation du Produit pour l'utilisation prévue. Neogard décline toute responsabilité pour tout usage, manipulation et entreposage du Produit qui ne sont pas conformes avec les exigences énoncées dans la FDS appropriée et les Documents supplémentaires. Les termes et dispositions des présentes s'appliquent à la présente FDS, aux Documents supplémentaires et à tout autre document fourni par Neogard en ce qui concerne le Produit. Ce Produit est fourni et toute l'assistance technique est fournie sous réserve des Conditions générales de vente des produits et/ou services Hempel disponibles à l'adresse www.hempel.com. NEOGARD N'OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE ALLANT AU-DELÀ DE LA GARANTIE MENTIONNÉE DANS LE PRÉSENT DOCUMENT, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. NEOGARD NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS RÉSULTANT DE LA VIOLATION D'UNE GARANTIE OU D'UNE CONDITION EXPRESSE OU IMPLICITE, OU SURVENANT DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT EN RELATION AVEC LE PRODUIT.

7401-PDS ksk 07092021.docx

Neogard® fait partie de Hempel
2728 Empire Central, Dallas, Texas 75235 - Téléphone (214) 353-1600 - Télécopieur (214) 357-7532 - www.neogard.com