

Información técnica

Tabla de dosis del iniciador BPO
para los productos PMMA/PUMA de Neogard



Dosis del iniciador BPO por temperatura ambiente (onzas líquidas por galón)													
Producto	30°F (-1°C)	35°F/2° C	40°F/4° C	45°F/7° C	50°F/10 °C	55°F/13 °C	60°F/16 °C	65°F/18 °C	70°F/21 °C	75°F/24 °C	80°F/27 °C	85°F/29 °C	90°F/32 °C
100 RTS	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3.5	3	2.5	2
200 RTS	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	3	2.5	2
300 RTS	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	3	2.5	2
400 RTS	6	6	5	5	5	4	4	4	3	3	3	2.5	2

Nota: 25 onzas líquidas de BPO equivalen a 1 lb.

Emitido por:

Hempel (USA) – Tabla de dosis del iniciador BPO de Neogard

El presente documento está destinado para uso profesional y proporciona asesoría genérica únicamente relacionada con el tema aquí mencionado. No está destinado a ser utilizado como una guía completa. El comprador/instalador deberá leer siempre las Fichas Técnicas del Producto ("FTP"), las Fichas de Datos de Seguridad y la Guía de Especificación correspondientes a los productos/sistemas aplicables. En caso de duda, póngase en contacto con su representante local de Neogard para obtener más asesoría. En la medida en que sea relevante, la exención de responsabilidad establecida en la correspondiente FTP o Guía Especificación aplica al presente documento. BPOChart-ESP-TI 08312021.docx

Neogard®, parte de Hempel
2728 Empire Central - Dallas, Texas 75235 - Teléfono (214) 353-1600 - Fax (214) 357-7532 - www.neogard.com