

Información técnica

Tablas de curado de recubrimientos de uretano para superficies expuestas al tráfico con acelerantes

70410

Acelerante	Cantidad	Vida de la mezcla			Tiempo de repintado		
		40°F/4°C 60% de HR	75°F/23°C 50% de HR	95°F/35°C 50% de HR	40°F/4°C 60% de HR	75°F/23°C 50% de HR	95°F/35°C 50% de HR
Ninguno	N/A	>7 días	días	días	48 horas	14 horas	12 horas
7931	4 oz/5 gal	>24 horas	24 horas	24 horas	22 horas	10 horas	8 horas
3	8 oz/5 gal	24 horas	24 horas	24 horas	21 horas	7.5 horas	6 horas
3	16 oz/5 gal	24 horas	24 horas	12 horas	23 horas	9 horas	7 horas
7923	8 oz/5 gal	24 horas	12 horas	8 horas	20 horas	10 horas	8 horas
3	16 oz/5 gal	11 horas	4 horas	2.5 horas	13 horas	7 horas	5.5 horas
7925	8 oz/5 gal	5 horas	2.6 horas	2.3 horas	23 horas	8 horas	6 horas
7925	12 oz/5 gal	3 horas	1 horas	1 horas	20 horas	6.5 horas	5 horas
7925	16 oz/5 gal	3 horas	30 minutos	minutos	14 horas	5 horas	4.5 horas
7925	20 oz/5 gal	2.5 horas	18 minutos	minutos	11 horas	4.5 horas	4 horas

7430

Acelerante	Cantidad	Vida de la mezcla:			Tiempo de repintado		
		40°F/4°C 60% de HR	75°F/23°C 50% de HR	95°F/35°C 50% de HR	40°F/4°C 60% de HR	75°F/23°C 50% de HR	95°F/35°C 50% de HR
Ninguno	N/A	días	días	días	37 horas	14 horas	11 horas
3	4 oz/5 gal	24 horas	24 horas	24 horas	24 horas	12 horas	10 horas
3	8 oz/5 gal	24 horas	24 horas	14 horas	20 horas	9 horas	8 horas
3	16 oz/5 gal	24 horas	16 horas	11 horas	10 horas	6 horas	5 horas
3	8 oz/5 gal	24 horas	15 horas	12 horas	26 horas	12 horas	10 horas
3	16 oz/5 gal	20 horas	10 horas	8 horas	20 horas	13 horas	9 horas
7925	8 oz/5 gal	24 horas	24 horas	24 horas	12 horas	5 horas	5 horas
7925	12 oz/5 gal	20 horas	8 horas	6.5 horas	8 horas	3.5 horas	3 horas
7925	16 oz/5 gal	8 horas	1.7 horas	1.5 horas	6 horas	2.5 horas	2 horas

FC7510/FC7961

Acelerante	Cantidad	Temperatura	Tiempo de gelificación	Tiempo de curado
3	Ninguno	40°F/4°C	3 horas	24 horas
3	4 oz/5 gal	40°F/4°C	1 horas	8 horas
3	Ninguno	75°F/23°C	1 horas	4 horas
3	4 oz/5 gal	75°F/23°C	15 minutos	2.5 horas
3	Ninguno	98°F/36°C	45 minutos	2 horas
3	4 oz/5 gal	98°F/36°C	5 minutos	1.5 horas

FC7540/FC7964

Acelerante	Cantidad	Vida de la mezcla:	
		50°F/10°C, 60% de HR	59°F/15°C, 50% de HR
3	Ninguno	9 horas	6 horas
3	0.5% por volumen	4.5 horas	2.5 horas
3	1.0% por volumen	3.5 horas	1.5 horas

Emitido por:

Hempel (USA) – Tablas de curado de recubrimientos de uretano para superficies expuestas al tráfico con acelerantes

El presente documento está destinado para uso profesional y proporciona asesoría genérica únicamente relacionada con el tema aquí mencionado. No está destinado a ser utilizado como una guía completa. El comprador/instalador deberá leer siempre las Fichas Técnicas del Producto ("FTP"), las Fichas de Datos de Seguridad y la Guía de Especificación correspondientes a los productos/sistemas aplicables. En caso de duda, póngase en contacto con su representante local de Neogard para obtener más asesoría. En la medida en que sea relevante, la exención de responsabilidad establecida en la correspondiente FTP o Guía Especificación aplica al presente documento. CureCharts-ESP-TI 08312021.docx