

Nota: Todas las imprimaciones enumeradas son productos de dos componentes.

Producto	7760/7761	7780/7781	7797/7798	70714/70715	70714/70715-09
Tipo	Epoxi basado en solvente	Epoxi con base agua	Uretano	Epoxi	Epoxi
Ventajas	Buena adhesión Vida de la mezcla larga Curado rápido para el nuevo recubrimiento	Buena adhesión Poco olor Curado rápido para el nuevo recubrimiento	La mejor adhesión Poco olor Bajo VOC Económico	Mejor adhesión Resistente a la humedad Bajo VOC	Mejor adhesión Bajo VOC
Desventajas	Alto VOC Olor fuerte	Protección anticongelante Sensible a la humedad	Vida de la mezcla baja Curado moderado para el recubrimiento	Precio más alto Curado lento para el nuevo recubrimiento Vida de la mezcla corta	Sensibilidad a la humedad Precio más alto Curado lento para el nuevo recubrimiento
Uso	Uso general	Uso general	Uso general y rebote	Uso general y rebote	Uso general y rebote
Adhesión al concreto	300 psi	400 psi	500 psi	350 psi	400 psi
Índice de aplicación por galón	300 pies cuadrados	300 pies cuadrados	300-500 pies cuadrados	300 pies cuadrados	300 pies cuadrados
Vida de la mezcla a 75°F/23°C, 50% de HR	3-4 horas	2 horas	minutos	minutos	25 minutos
Curado para el nuevo recubrimiento a 75°F/23°C, 50% de HR	90 minutos	1.5 horas	4 horas	8 horas	8 horas
Relación de mezcla	1:1	4:1	2:1	2:1	2:1
Volumen de sólidos	59%	28%	91%	100%	100
VOC	336 g/L	85 g/L	0.01 g/L	<10 g/L	<5 g/L
Punto de inflamación	58°F/15°C, 45°F/8°C	Ninguno	Ninguno	>200°F	>200°F
MVT	—	0.42 perms a 7 mils		0.16 perms a 10 mils	0.18 perms a 10 mils
Empaque	Kits de 1 y 5 galones	Kit de 5 galones	Kit de 3 galones	Kits de 3 y 15 galones	Kits de 3 y 15 galones
Color	Rojo	Rojo	Ámbar	Claro	Claro

Emitido por:

Hempel (USA) – Guía de selección de imprimaciones de uso general

El presente documento está destinado para uso profesional y proporciona asesoría genérica únicamente relacionada con el tema aquí mencionado. No está destinado a ser utilizado como una guía completa. El comprador/instalador deberá leer siempre las Fichas Técnicas del Producto ("FTP"), las Fichas de Datos de Seguridad y la Guía de Especificación correspondientes a los productos/sistemas aplicables. En caso de duda, póngase en contacto con su representante local de Neogard para obtener más asesoría. En la medida en que sea relevante, la exención de responsabilidad establecida en la correspondiente FTP o Guía Especificación aplica al presente documento. PrimerSelection-ESP-TI 08312021.docx

Neogard®, parte de Hempel
2728 Empire Central - Dallas, Texas 75235 - Teléfono (214) 353-1600 - Fax (214) 357-7532 - www.neogard.com