

# Tabla de resistencia química

70704/70705 (45020)

Epoxi novolac

**Términos de clasificación clave: 0 = Sin efecto; 1 = Mancha/Opaca la película; 2 = Forma burbujas en la película; 3 = Levanta la película. Las clasificaciones se basan en una prueba rápida de 7 días.**

Químico	Clasificación	Químico	Clasificación
Ácido acético (10%)	0-1	combustible para aviones	0
Ácido acético (20%)	0-1	Ketchup	0
Ácido acético (36%)	0-1	Ácido láctico (20%)	0-1
Ácido acético (98%)	0-1	Ácido láctico (50%)	0-1
Amoníaco (28%)	0	Ácido láctico (85%)	0-1
Sangre	0	Metilisobutilcetona	0
Líquido de frenos	0	Metilpirrolidona	0
Butoxietanol	0	Disolventes minerales	0
Butoxietilacetato	1-2	Aceite de motor	0
Alcohol butílico	0	Mostaza	1
Butilacrilato	0	Ácido nítrico (10%)	1
Cloruro de calcio (10%)	0	Ácido nítrico (30%)	1
Ácido crómico (2%)	1	Ácido oleico	0
Ácido cítrico (6%)	0	Fenol	1
Ácido cítrico (25%)	0	Ácido fosfórico (25%)	1
Ácido cítrico (50%)	0	hidróxido de potasio	0
Ácido cítrico (70%)	0	Propilenglicol	0
Alcohol de diacetona	0	Skydrol	0
Combustible diésel	0	Hidróxido de sodio (25%)	0
Acetato de etilo	0	Hidróxido de sodio (50%)	0
Alcohol etílico	0	Hipoclorito de sodio (10%)	0
Etilenglicol	0	disolvente	0
Ácido fórmico (38%)	1	Ácido sulfúrico (10%)	1
Gasolina	0	Ácido sulfúrico (20%)	1
Ácido bromhídrico (48%)	1	Ácido sulfúrico (50%)	1
Ácido clorhídrico (5%)	0	Ácido sulfúrico (96%)	0-1
Ácido clorhídrico (15%)	0	Ácido graso de tall oil	0
Ácido clorhídrico (37%)	0	Orina	0
Ácido fluorhídrico (24%)	0-1	Aceite vegetal	0
Ácido fluorhídrico (48%)	0-1	Vinagre	0
Alcohol isopropílico	0	Xileno	0

# Tabla de resistencia química

70704/70705 (45020)

Epoxi novolac

---



Emitido por:

Hempel (USA) – 70704/70705 CRC

El presente documento está destinado para uso profesional y proporciona asesoría genérica únicamente relacionada con el tema aquí mencionado. No está destinado a ser utilizado como una guía completa. El comprador/instalador deberá leer siempre las Fichas Técnicas del Producto ("FTP"), las Fichas de Datos de Seguridad y la Guía de Especificación correspondientes a los productos/sistemas aplicables. En caso de duda, póngase en contacto con su representante local de Neogard para obtener más asesoría. En la medida en que sea relevante, la exención de responsabilidad establecida en la correspondiente FTP o Guía Especificación aplica al presente documento. 70704-70705-ESP-CRC 09012021.docx

Neogard®, parte de Hempel  
2728 Empire Central - Dallas, Texas 75235 - Teléfono (214) 353-1600 - Fax (214) 357-7532 - [www.neogard.com](http://www.neogard.com)