

# Tabla de resistencia química

70900/70910 (47DJB)

Wall-Gard HD/Floor-Gard HD



Términos de clasificación clave: 0 = Sin efecto; 1 = Mancha/Opaca/Ablanda; 2 = Forma burbujas; 3 = Levanta la película

Las clasificaciones se basan en una prueba rápida de 7 días.

Químico	Clasificación	Químico	Clasificación
Ácido acético (10%)	1	Ketchup	0
Ácido acético (36%)	1	Ácido láctico (5%)	1
Amoníaco (28%)	0	Ácido láctico (20%)	1
Sangre	0	Ácido láctico (50%)	1
Líquido de frenos	0	Ácido láctico (85%)	1
Butoxietanol	0	1-metil-2-pirrolidinona	2
Acetato de 2-butoxietilo	0	MIBK	0
Acrilato de butilo	0	Disolventes minerales	0
Alcohol butílico	0	Aceite de motor	1
CaCl (10%)	0	Mostaza	1
Ácido crómico (2%)	1	NaOH (50%)	1
Café	1	Ácido nítrico (5%)	0
Combustible diésel	1	Ácido oleico	0
Acetato de etilo	0	Fenol	3
Alcohol etílico	0	Ácido fosfórico (25%)	3
Etilenglicol	0	Skydrol	1
Ácido fórmico (38%)	1	Ácido sulfúrico (10%)	1
HCl (5%)	0	Ácido sulfúrico (50%)	1
HCl (15%)	0	Ácido graso de tall oil	1
HCl (37%)	0	Orina	0
Hi-Sol 10	0	Aceite vegetal	0
Ácido fluorhídrico (48%)	3	Vinagre	0
Alcohol isopropílico	0	Xileno	0
Combustible para aviones	0		

Emitido por:

Hempel (USA) – 70900/70910 CRC

El presente documento está destinado para uso profesional y proporciona asesoría genérica únicamente relacionada con el tema aquí mencionado. No está destinado a ser utilizado como una guía completa. El comprador/instalador deberá leer siempre las Fichas Técnicas del Producto ("FTP"), las Fichas de Datos de Seguridad y la Guía de Especificación correspondientes a los productos/sistemas aplicables. En caso de duda, póngase en contacto con su representante local de Neogard para obtener más asesoría. En la medida en que sea relevante, la exención de responsabilidad establecida en la correspondiente FTP o Guía Especificación aplica al presente documento. 70900-70910-ESP-CRC 09012021.docx

Neogard®, parte de Hempel  
2728 Empire Central - Dallas, Texas 75235 - Teléfono (214) 353-1600 - Fax (214) 357-7532 - www.neogard.com