

Tabla de resistencia química

Serie 7430 (57040)

Uretano aromático

Términos de clasificación clave: 0 = Sin efecto; 1 = No se recomienda; 3 = Graba y ablanda la superficie (inmersión/salpicaduras o derrames)

Las clasificaciones se basan en una prueba rápida de 7 días.

Químico	Clasificación	Químico	Clasificación
Ácido acético (5%)	1/0	Alcohol metílico	1/0
Ácido acético (20%)	1/0	Metiletilcetona	1/0
Ácido acético (100%)	1/1	Metilisobutilcetona	1/0
Hidróxido de amonio (10%)	0/0	Disolventes minerales	0/0
Cloruro de calcio en agua (20%)	0/0	Aceite de motor	0/0
Tetracloruro de carbono	0/0	Ácido nítrico (5%)	1/0
Acetato de cellosolve	1/0	Ácido nítrico (10%)	1/0
Alcohol etílico	1/0	Cloruro de sodio en agua (20%)	0/0
Etilenglicol (anticongelante)	0/0	Hidróxido de sodio (50%)	0/0
Ácidos grasos (100%)	1/0	Hipoclorito de sodio (12%)	1/2
Gasolina	0/0	Ácido sulfúrico (5%)	0/0
Glicerina	0/0	Ácido sulfúrico (10%)	1/0
Fluido hidráulico	0/0	Ácido sulfúrico (25%)	1/0
Ácido clorhídrico (5%)	1/0	Ácido sulfúrico (50%)	1/1
Ácido clorhídrico (10%)	1/0	Tolueno	1/0
Ácido clorhídrico (20%)	1/0	Tricloroetano	1/0
Ácido clorhídrico (37%)	1/0	Xileno	1/0

Emitido por:

Hempel (USA) – Serie 7430 CRC

El presente documento está destinado para uso profesional y proporciona asesoría genérica únicamente relacionada con el tema aquí mencionado. No está destinado a ser utilizado como una guía completa. El comprador/instalador deberá leer siempre las Fichas Técnicas del Producto ("FTP"), las Fichas de Datos de Seguridad y la Guía de Especificación correspondientes a los productos/sistemas aplicables. En caso de duda, póngase en contacto con su representante local de Neogard para obtener más asesoría. En la medida en que sea relevante, la exención de responsabilidad establecida en la correspondiente FTP o Guía Especificación aplica al presente documento. 7430-ESP-CRC 09012021.docx