

Tabla de resistencia química

FC7510/FC7961 (47PJB)

Uretano aromático



Términos de clasificación clave: 0 = Sin efecto; 1 = Mancha/Opaca la película; 2 = Forma burbujas en la película; 3 = Levanta la película

Las clasificaciones se basan en una prueba rápida de 7 días.

Químico	Clasificación	Químico	Clasificación
Amoníaco (28%)	0	Ácido nítrico (5%)	1
Lejía	1	Ácido oleico	0
Líquido de frenos	2	Ácido fosfórico (10%)	1
Cloruro de calcio (10%)	0	Propilenglicol	0
Etilenglicol	0	Hipoclorito de sodio (10%)	0
Ácido clorhídrico (5%)	0	Hidróxido de sodio (20%)	0
Ácido clorhídrico (15%)	0	Hidróxido de sodio (50%)	0
Alcohol isopropílico	0	Aceite de soja	0
combustible para aviones	0	Ácido sulfúrico (5%)	0
Gasolina	0	Ácido sulfúrico (10%)	0
Disolventes minerales	0	Ácido sulfúrico (20%)	0
Aceite de motor	0	Ácido graso de tall oil	0

Emitido por:

Hempel (USA) – FC7510/FC7961 CRC

El presente documento está destinado para uso profesional y proporciona asesoría genérica únicamente relacionada con el tema aquí mencionado. No está destinado a ser utilizado como una guía completa. El comprador/instalador deberá leer siempre las Fichas Técnicas del Producto ("FTP"), las Fichas de Datos de Seguridad y la Guía de Especificación correspondientes a los productos/sistemas aplicables. En caso de duda, póngase en contacto con su representante local de Neogard para obtener más asesoría. En la medida en que sea relevante, la exención de responsabilidad establecida en la correspondiente FTP o Guía Especificación aplica al presente documento. FC7510-FC7961-ESP-CRC 09012021.docx

Neogard®, parte de Hempel
2728 Empire Central - Dallas, Texas 75235 - Teléfono (214) 353-1600 - Fax (214) 357-7532 - www.neogard.com