

Tabla de resistencia química

Productos Neocrete:

RT (48021), SL (48012), Llana (48010), V (48011)

Términos de clasificación clave: 0 = Sin efecto; 1 = Mancha/Opaca la película; 2 = Forma burbujas en la película; 3 = Levanta la película. Las clasificaciones se basan en una prueba rápida de 7 días.

Químico	Clasificación	Químico	Clasificación
Ácido acético (10%)	1	Combustible para aviones	0
Ácido acético (20%)	1	Kétchup	0
Ácido acético (36%)	1	Ácido láctico (20%)	0
Ácido acético (98%)	1	Ácido láctico (50%)	1
Amoníaco (28%)	0	Ácido láctico (85%)	1
Anticongelante (220°F)	0	Metilisobutilcetona	0
Betadine	0	Metilpirrolidona	1
Lejía	0	Disolventes minerales	0
Sangre	0	Aceite de motor	0
Líquido de frenos	1	Mostaza	1
Líquido de frenos (220°F)	1	Ácido nítrico (10%)	1
Butoxietanol	0	Ácido nítrico (30%)	1
Butoxiacetato	0	Ácido oleico	1
Alcohol butílico	0	Fenol	1
Butilacrilato	0	Ácido fosfórico (25%)	1
Cloruro de calcio (10%)	0	hidróxido de potasio	0
Ácido cítrico (6%)	0	Propilenglicol	0
Ácido cítrico (25%)	0	Skydrol	1
Ácido cítrico (50%)	0	Hidróxido de sodio (25%)	0
Ácido cítrico (70%)	0	Hidróxido de sodio (50%)	0
Alcohol de diacetona	0	Hipoclorito de sodio (10%)	1
Combustible diésel	0	disolvente	0
Combustible diésel (220°F)	0	Aceite de soja (500°F)	0
Acetato de etilo	0	Ácido sulfúrico (10%)	1
Alcohol etílico	0	Ácido sulfúrico (20%)	1
Etilenglicol	0	Ácido sulfúrico (50%)	1
Ácido fórmico (38%)	1	Ácido sulfúrico (96%)	3
Gasolina	0	Ácido graso de tall oil	1
Ácido bromhídrico (48%)	1	Líquido de transmisión (220°F)	0
Ácido clorhídrico (5%)	1	Orina	1
Ácido clorhídrico (15%)	1	Aceite vegetal	0
Ácido clorhídrico (37%)	1	Vinagre	1
Alcohol isopropílico	0	Xileno	0

Tabla de resistencia química

Productos Neocrete:

RT (48021), SL (48012), Llana (48010), V (48011)



Emitido por:

Hempel (USA) – Productos Neocrete CRC

El presente documento está destinado para uso profesional y proporciona asesoría genérica únicamente relacionada con el tema aquí mencionado. No está destinado a ser utilizado como una guía completa. El comprador/instalador deberá leer siempre las Fichas Técnicas del Producto ("FTP"), las Fichas de Datos de Seguridad y la Guía de Especificación correspondientes a los productos/sistemas aplicables. En caso de duda, póngase en contacto con su representante local de Neogard para obtener más asesoría. En la medida en que sea relevante, la exención de responsabilidad establecida en la correspondiente FTP o Guía Especificación aplica al presente documento. Neocrete-ESP-CRC 09012021.docx

Neogard®, parte de Hempel
2728 Empire Central - Dallas, Texas 75235 - Teléfono (214) 353-1600 - Fax (214) 357-7532 - www.neogard.com