

# Ficha Técnica de Producto

100 RTS — Primario de Concreto y Metal  
256JB: Base 256J9: Agente curante 95UJB



<b>Descripción:</b>	100 RTS (Hempel 256JB) es un 100% sólidos primario metil-metacrilato (MMA).
<b>Uso recomendado:</b>	Como primario para concreto curado y superficies de metal antes de la aplicación de Neogard RTS vehicular y sistemas de tráfico peatonal.
<b>Características:</b>	Curado muy rápido, entre 30–60 minutos dependiendo de la temperatura. Puede ser aplicado a temperaturas tan bajas como 23°F/-5°C. Contacte a Neogard si se aplicará a menos de 30°F/-1°C. Debe mezclarse con Iniciador Neogard 600 RTS BPO (ver tabla abajo).
<b>Disponibilidad:</b>	Disponible en Norteamérica, México, Centroamérica y el Caribe. No incluido en el surtido del Grupo; otras regiones deben confirmar.

## Colores y empaque:

100 RTS (256J900000)	Transparente	5-galones (volumen llenado 4.5 galones)
600 RTS (95UJB00000)	Blanco	10-lb cubo

## Constantes físicas:

VOC: 49 g/L

## Detalles de aplicación:

<b>Versión, producto mezclado</b>	<b>256JB</b>
Proporción de mezcla:	Base 256J9 : Agente curante 95UJB Proporción de cambio por temperatura—ver "Dosis del iniciador 600 RTS BPO" abajo
Método de aplicación:	Rodillo o escurridor de goma
Herramientas de limpieza:	Agente limpiador Neogard 800 PMMA
Instrucciones de mezcla:	Mezcle completamente antes de usar.

<b>Dosis de iniciador 600 RTS BPO:</b>	Temperatura:	30°F (-1°C)	35°F (2°C)	40°F (4°C)	45°F (7°C)	50°F (10°C)
	oz/Galón de fluido:	12	11	10	9	8
	Temperatura:	55°F (13°C)	60°F (16°C)	65°F (18°C)	70°F (21°C)	
	oz/Galón de fluido:	7	6	5	4	
	Temperatura:	75°F (24°C)	80°F (27°C)	85°F (29°C)	90°F (32°C)	
	oz/Galón de fluido:	3.5	3	2.5	2	

**Seguridad:** Utilice con ventilación adecuada. Manéjese con cuidado. Antes y durante su uso, observe todas las etiquetas de seguridad del empaque y contenedores de pintura, consulte las Hojas Técnicas de Seguridad de Neogard y siga todas las normas de seguridad locales o nacionales.

**Preparación de superficie:** De acuerdo con las Especificaciones Guía del sistema Neogard.

**Capa subsecuente:** De acuerdo con las Especificaciones Guía del sistema Neogard.

**Almacenaje:** Almacene a 77°F/25°C o menos. Contiene parafina, la cual puede precipitarse por debajo de los 59°F/15°C. Mezcle completamente antes de usar.  
Vida en anaquel: 12 meses mínimo

**Observaciones:** Limpie las herramientas únicamente con el Agente limpiador Neogard 800 RTS PMMA. Otros disolventes pueden contaminar los recubrimientos PMMA/PUMA y ocasionar que el recubrimiento cure de forma inapropiada.

# Ficha Técnica de Producto

100 RTS — Primario de Concreto y Metal

256JB: Base 256J9: Agente curante 95UJB



**Nota:** 100 RTS es un producto solo para uso profesional.

Emitido por: Hempel (USA) – 95UJB

Esta Ficha Técnica de Producto ("FTP") aplica al producto suministrado ("**Producto**") y estará sujeta a actualizaciones periódicas. Por lo tanto, el comprador/instalador deberá referirse a la FTP vigente al momento de la entrega. Además de la FTP, el comprador/instalador podrá recibir algunas o todas las especificaciones, declaraciones y/o directrices que se enumeran a continuación o que están disponibles en [www.neogard.com](http://www.neogard.com) (los "**Documentos Adicionales**"):

No.	Descripción Documentos Adicionales
1	FTP
2	Guía de Especificación
3	Manual de Instalación
4	Otra Información de Soporte Técnico (por ejemplo, tablas de instalación, guías de resolución de problemas, manuales de mantenimiento, tablas de resistencia química y cualquier otra información técnica).

En el evento de un conflicto entre la presente FTP y los Documentos Adicionales mencionados, el conflicto será resuelto de acuerdo al orden de prioridad de Documentos señalado en la tabla superior. Además, el comprador/instalador deberá consultar la Ficha de Datos de Seguridad vigente al momento de la entrega y disponible en [www.neogard.com](http://www.neogard.com). El comprador/instalador es responsable de determinar la idoneidad del destino de uso del Producto, y Neogard renuncia a cualquier tipo de responsabilidad por el uso, manipulación y almacenamiento del Producto que no haya cumplido los requisitos establecidos en la correspondiente FTP y los Documentos Adicionales. Los términos y disposiciones del presente documento aplican a esta FTP, a los Documentos Adicionales y a cualquier otro documento suministrado por Neogard en relación con el Producto. El Producto suministrado y toda la asistencia técnica proporcionada esta sujeta a las Condiciones Generales de Venta y/o Servicios de Productos Hempel, disponible en [www.hempel.com](http://www.hempel.com). NEOGARD NO OTORGA OTRA GARANTÍA MÁS ALLÁ DE LAS GARANTÍAS AQUÍ ESTABLECIDAS, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, GARANTIAS IMPLÍCITAS O DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO PARTICULAR. NEOGARD NO SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS INCIDENTALES, COLATERALES O QUE SEAN CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, O DE CUALQUIER OTRO MODO. 100RTS-ESP-PDS 07132021.docx

Neogard®, una parte de Hempel  
2728 Empire Central - Dallas, Texas 75235 - Teléfono (214) 353-1600 - Fax (214) 357-7532 - [www.neogard.com](http://www.neogard.com)