

# Ficha Técnica de Producto

7051 Neocrylic LR (388JB)

Recubrimiento Acrílico de pared ligeramente reflectante



<b>Descripción:</b>	7051 Neocrylic LR (Hempel 388JB) es un recubrimiento acrílico ligeramente reflectante, base de agua, decorativo, de alta composición.
<b>Uso recomendado:</b>	Como un recubrimiento de protección y ligeramente reflectante. Para protección de superficies de mampostería, madera, superficies metálicas incidentales y Sistemas de Aislamiento y Acabado Exterior (EIFS). Las áreas recomendadas incluyen techos, paredes, columnas y vigas de estacionamientos.
<b>Características:</b>	Cumple con los requerimientos de sólidos (VOC) del Distrito de Administración de Calidad del Aire de la Costa Sur (SCAQMD).
<b>Disponibilidad:</b>	Bajo pedido especial únicamente. Disponible en Norteamérica, México, Centroamérica y el Caribe. No incluido en el surtido del Grupo; otras regiones deben confirmar.

## Colores y empaque:

7051 (388JB10000)	Blanco	5 galones
-------------------	--------	-----------

## Constantes físicas:

Resistencia a la tracción	250 psi	ASTM D412
Alargamiento	90%	ASTM D412
Deformación permanente	< 20%	ASTM D412
MVT	2.6 Perms	ASTM D1653
Reflectividad, difusa	94.8%	LM 44 1990
Desgaste acelerado	No se vuelve gris, decolora ni agrieta	ASTM G154, 3,000 horas ASTM D523
Brillo a 60 grados	6.0	ASTM D1475
Peso/Gal	11.38 lbs/gal	ASTM D4209
Sólidos en peso	56.0%	Calculado
Sólidos en volumen	39.9%	ASTM D562
Viscosidad	95 KU	EPA Método 24
VOC	< 50 g/L	ASTM D3278
Punto de inflamación	Ninguno	Calculado
Tiempo de secado al tacto*	1-2 horas	Calculado
Tiempo de secado para repintado*	2-4 horas	Calculado
Tiempo de secado para curado completo*	5 días	
Vida en anaquel	2 años (contenedor sin abrir)	

*\*Tiempos estimados 70°F/21°C y 50% humedad relativa. Los resultados de las pruebas anteriores son valores típicos. Los lotes individuales pueden variar hasta por un 10% a partir del valor típico. Se puede encontrar información técnica adicional en [www.neogard.com](http://www.neogard.com).*

## Detalles de aplicación:

Método de aplicación:	Rodillo, brocha o aspersión (contacte a Neogard para información sobre el equipo de aspersión)
Diluyente (vol. máx.):	No diluir
Mezclado:	Mezcle por un mínimo de 3-5 minutos antes de aplicar.
Limpieza de herramientas:	Agua

**Seguridad:** Manéjese con cuidado. Use con ventilación adecuada. Antes y durante su uso, observe todas las etiquetas de seguridad del empaque y contenedores de pintura, consulte las Hojas Técnicas de Seguridad de Neogard y siga todas las normas de seguridad locales o nacionales.

**Preparación de superficie:** De acuerdo con las Especificaciones Guía para Neogard.

# Ficha Técnica de Producto

7051 Neocrylic LR (388JB)

Recubrimiento Acrílico de pared ligeramente reflectante



<b>Condiciones de aplicación:</b>	Aplique solo cuando las temperaturas del sustrato o ambiente estén sobre los 40°F/4°C. No aplique si se espera que las temperaturas caigan por debajo de los 40°F/4°C dentro de las 24 horas siguientes después de la aplicación. No aplique si se espera lluvia dentro de las siguientes 24 horas de aplicación.
<b>Capa anterior:</b>	De acuerdo con las Especificaciones Guía para Neogard.
<b>Capa anterior:</b>	De acuerdo con las Especificaciones Guía para Neogard.
<b>Temperatura de almacenaje:</b>	Almacene en un área fresca para asegurar la vida completa en anaquel. Temperatura recomendada: 75°F/23°C. Evite el congelamiento; el producto quedará inutilizable si se congela.

**Nota:** 7051 Neocrylic LR es un producto solo para uso profesional.

Emitido por: Hempel (USA) – 388JB

Esta Ficha Técnica de Producto ("FTP") aplica al producto suministrado ("Producto") y estará sujeta a actualizaciones periódicas. Por lo tanto, el comprador/instalador deberá referirse a la FTP vigente al momento de la entrega. Además de la FTP, el comprador/instalador podrá recibir algunas o todas las especificaciones, declaraciones y/o directrices que se enumeran a continuación o que están disponibles en [www.neogard.com](http://www.neogard.com) (los "Documentos Adicionales"):

No.	Descripción Documentos Adicionales
1	FTP
2	Guía de Especificación
3	Manual de Instalación
4	Otra Información de Soporte Técnico (por ejemplo, tablas de instalación, guías de resolución de problemas, manuales de mantenimiento, tablas de resistencia química y cualquier otra información técnica).

En el evento de un conflicto entre la presente FTP y los Documentos Adicionales mencionados, el conflicto será resuelto de acuerdo al orden de prioridad de Documentos señalado en la tabla superior. Además, el comprador/instalador deberá consultar la Ficha de Datos de Seguridad vigente al momento de la entrega y disponible en [www.neogard.com](http://www.neogard.com). El comprador/instalador es responsable de determinar la idoneidad del destino de uso del Producto, y Neogard renuncia a cualquier tipo de responsabilidad por el uso, manipulación y almacenamiento del Producto que no haya cumplido los requisitos establecidos en la correspondiente FTP y los Documentos Adicionales. Los términos y disposiciones del presente documento aplican a esta FTP, a los Documentos Adicionales y a cualquier otro documento suministrado por Neogard en relación con el Producto. El Producto suministrado y toda la asistencia técnica proporcionada esta sujeta a las Condiciones Generales de Venta y/o Servicios de Productos Hempel, disponible en [www.hempel.com](http://www.hempel.com). NEOGARD NO OTORGA OTRA GARANTÍA MÁS ALLÁ DE LAS GARANTÍAS AQUÍ ESTABLECIDAS, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, GARANTIAS IMPLÍCITAS O DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO PARTICULAR. NEOGARD NO SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS INCIDENTALES, COLATERALES O QUE SEAN CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, O DE CUALQUIER OTRO MODO. 7051-ESP-PDS 07202021.docx

Neogard®, una parte de Hempel  
2728 Empire Central - Dallas, Texas 75235 - Teléfono (214) 353-1600 - Fax (214) 357-7532 - [www.neogard.com](http://www.neogard.com)