

Ficha Técnica de Producto

7061 Neocrylic (38AJB)

Revestimiento Acrílico para Muros, Acabado Satinado



Descripción: El 7061 Neocrylic (Hempel 38AJB) es un revestimiento acrílico, de base acuosa, decorativo, de alto poder de ocultación, para exteriores, con acabado satinado.

Uso Recomendado: Como revestimiento exterior protector y decorativo sobre mampostería, madera, superficies metálicas incidentales y Sistemas de Aislamiento y Acabado (EIFS). Las áreas recomendadas incluyen paredes exteriores, techos, columnas y vigas.

Características: Cumple con los requerimientos de OTC y EPA VOC.

Disponibilidad: Únicamente bajo solicitud especial. Disponible en Norteamérica. No está incluido en el surtido del grupo; otras regiones deben confirmarlo.

Colores y Empaquetado:

7061 (38AJB10000)	Blanco	5-galones
7061 (38AJB00010)	Base Blanca	

Algunos colores pueden tener plazos de entrega prolongados y/o cantidades mínimas. Póngase en contacto con Neogard para conocer los colores.

Constantes Físicos:

Fuerza de tensión	TBD	ASTM D412
Estiramiento	TBD	ASTM D412
Set permanente	TBD	ASTM D412
MVT	TBD	ASTM D1653
Reflectividad, Difusión	TBD	LM 44 1990
Intemperie acelerada	TBD	ASTM G154, 3,000 horas
Brillo a 60°	12.0	ASTM D523

Peso/Galón	10.74 lbs/gal	ASTM D1475
Peso Sólido	49.60%	ASTM D4209
Volumen Sólido	35.0%	Calculado.
Viscosidad	100 KU	ASTM D562
VOC	< 150 g/L	EPA Método 24
Inflamabilidad	NA	ASTM D3278
Tiempo de secado al tacto*	0.5–1 hora	
Tiempo de secado para volver a pintar	2–4 horas	
Tiempo de secado hasta el curado completo	5 días	
Vida Útil	2 años (cerrado)	

Los resultados mostrados son valores típicos. Los lotes individuales pueden variar hasta 10% del valor convencional. Para mayor información técnica consulte: www.neogard.com.

Detalles de Aplicación:

Método de aplicación: Rodillo/cepillo/pulverización (póngase en contacto con Neogard para obtener información sobre el equipo de pulverización)

Thinner (vol.max.): No adelgace.

Mezcla: Mezclar durante un mínimo de 3-5 minutos antes de aplicar.

Limpieza de herramientas: Agua

Seguridad: Manejese con cuidado. Use con ventilación adecuada. Antes y durante el uso, observe todas las etiquetas de seguridad de los envases y contenedores de pintura, consulte las hojas de datos de seguridad de Neogard y siga todas las normas de seguridad locales o nacionales.

Preparación de Superficie: De acuerdo a las especificaciones de la guía de Neogard.

Ficha Técnica de Producto

7061 Neocrylic (38AJB)

Revestimiento Acrílico para Muros, Acabado Satinado



Condiciones de Aplicación:

Aplique sólo cuando las temperaturas del sustrato o del ambiente sean superiores a 40°F/4°C. No aplicar si se espera que las temperaturas sean inferiores a 40°F/4°C dentro de las 24 horas posteriores a la aplicación. No aplique si se espera que llueva dentro de las 24 horas siguientes a la aplicación.

Nota: 7061 Neocrylic es un producto solo para uso profesional.

Emitido por: Hempel (USA) – 38AJB

Esta Ficha Técnica de Producto ("FTP") aplica al producto suministrado ("Producto") y estará sujeta a actualizaciones periódicas. Por lo tanto, el comprador/instalador deberá referirse a la FTP vigente al momento de la entrega. Además de la FTP, el comprador/instalador podrá recibir algunas o todas las especificaciones, declaraciones y/o directrices que se enumeran a continuación o que están disponibles en www.neogard.com (los "Documentos Adicionales"):

No.	Descripción Documentos Adicionales
1	FTP
2	Guía de Especificación
3	Manual de Instalación
4	Otra Información de Soporte Técnico (por ejemplo, tablas de instalación, guías de resolución de problemas, manuales de mantenimiento, tablas de resistencia química y cualquier otra información técnica).

En el evento de un conflicto entre la presente FTP y los Documentos Adicionales mencionados, el conflicto será resuelto de acuerdo al orden de prioridad de Documentos señalado en la tabla superior. Además, el comprador/instalador deberá consultar la Ficha de Datos de Seguridad vigente al momento de la entrega y disponible en www.neogard.com. El comprador/instalador es responsable de determinar la idoneidad del destino de uso del Producto, y Neogard renuncia a cualquier tipo de responsabilidad por el uso, manipulación y almacenamiento del Producto que no haya cumplido los requisitos establecidos en la correspondiente FTP y los Documentos Adicionales. Los términos y disposiciones del presente documento aplican a esta FTP, a los Documentos Adicionales y a cualquier otro documento suministrado por Neogard en relación con el Producto. El Producto suministrado y toda la asistencia técnica proporcionada esta sujeta a las Condiciones Generales de Venta y/o Servicios de Productos Hempel, disponible en www.hempel.com. NEOGARD NO OTORGA OTRA GARANTÍA MÁS ALLÁ DE LAS GARANTÍAS AQUÍ ESTABLECIDAS, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, GARANTIAS IMPLÍCITAS O DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO PARTICULAR. NEOGARD NO SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS INCIDENTALES, COLATERALES O QUE SEAN CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, O DE CUALQUIER OTRO MODO. 7061-ESP-PDS 07012021.docx

Neogard®, una parte de Hempel
2728 Empire Central - Dallas, Texas 75235 - Teléfono (214) 353-1600 - Fax (214) 357-7532 - www.neogard.com