

Tabla de resistencia química

Serie 70611 (475JB)

Uretano aromático



Términos de clasificación clave: 0 = Sin efecto; 1 = Mancha/Opaca la película; 2 = Hincha la película; 3 = Forma burbujas en/Levanta la película

Las clasificaciones se basan en una prueba rápida de 7 días.

Químico	Clasificación	Químico	Clasificación
Ácido acético (5%)	2	Alcohol isopropílico	1
Ácido acético (10%)	2	combustible para aviones	1
Ácido acético (36%)	3	Ácido láctico (20%)	2
Amoniaco (28%)	0	Ácido láctico (50%)	3
Líquido de frenos	2	Ácido láctico (85%)	3
Butoxietanol	2	Metilisobutilcetona	1
Butoxiethylacetato	2	Metilpirrolidona	3
Alcohol butílico	2	Disolventes minerales	0
Butilacrilato	3	Aceite de motor	0
Cloruro de calcio (10%)	0	Ácido nítrico (5%)	1
Alcohol de diacetona	1	Ácido oleico	2
Acetato de etilo	2	Ácido fosfórico (10%)	1
Alcohol etílico	2	Propilenglicol	0
Etilenglicol	0	Grasa reciclada de restaurantes	2
Ácido fórmico (38%)	3	Hidróxido de sodio (10%)	0
Ácido bromhídrico (48%)	3	Aceite de soja	0
Ácido clorhídrico (5%)	1	Ácido sulfúrico (5%)	1-2
Ácido clorhídrico (15%)	1	Ácido sulfúrico (10%)	3
Ácido clorhídrico (37%)	3	Ácido graso de tall oil	2

Emitido por:

Hempel (USA) – Serie 70611 CRC

El presente documento está destinado para uso profesional y proporciona asesoría genérica únicamente relacionada con el tema aquí mencionado. No está destinado a ser utilizado como una guía completa. El comprador/instalador deberá leer siempre las Fichas Técnicas del Producto ("FTP"), las Fichas de Datos de Seguridad y la Guía de Especificación correspondientes a los productos/sistemas aplicables. En caso de duda, póngase en contacto con su representante local de Neogard para obtener más asesoría. En la medida en que sea relevante, la exención de responsabilidad establecida en la correspondiente FTP o Guía Especificación aplica al presente documento. 70611-ESP-CRC 09012021.docx

Neogard®, parte de Hempel
2728 Empire Central - Dallas, Texas 75235 - Teléfono (214) 353-1600 - Fax (214) 357-7532 - www.neogard.com