

# Ficha Técnica de Producto

## 70750/70751 — Epoxi de Bajo Módulo

### 472JB: Base 472J9 : Agente Curador 95YJB



<b>Descripción:</b>	70750/70751 (Hempel 472JB) es un epoxi de dos componentes, 100% sólidos, tolerante a la humedad, flexible y de bajo módulo.
<b>Uso Recomendado:</b>	Como adhesivo para sistemas de recubrimiento epoxi y para su uso como capa de rodadura con áridos para sistemas de recubrimiento de tráfico Neogard. <b>Nota: No se debe usar como capa superior (consulte Observaciones en la página 2).</b>
<b>Características:</b>	Tolera la humedad. Excelente viscosidad para la nivelación.
<b>Disponibilidad:</b>	Disponible en Norteamérica. No incluido en el surtido de grupos; otras regiones deben confirmarlo.

## Colores y Empaquetado

70750 (472J900000)	Claro	kit de 15-galones
70751 (95YJB00000)	Claro	

## Constantes Físicas:

Resistencia a la tracción	1.362 psi ± 100	ASTM D638
Alargamiento	81% ± 10	ASTM D638
Resistencia a la flexión	1.100 psi	ASTM D790
Abrasión Taber	60 mg/1.000 CS-17	ASTM D4060
Shore D	65	ASTM D2240
Módulo de elasticidad	42.000 psi	ASTM D790
Adherencia al concreto	960 psi	ASTM D4541
Resistencia al agua	1,3% a las 24 horas	ASTM D570
Viscosidad	3.800-4.500 cps	ASTM D2196
Peso/galón (mezclado)	8,77 libras/galón	ASTM D1475
Peso de sólidos (mezclado)	100%	ASTM D2369
Volumen de sólidos (mezclado)	100%	ASTM D3960
COV (mezclado)	9,66 g/L (0,08 lbs/gal)	Método EPA 24
Punto de inflamación	271°F/133°C	ASTM D3278
Vida útil	1 año	ASTM D5894
Tiempo libre de pegajosidad a 73°F/22°C	4 horas	

*Los resultados de las pruebas anteriores son valores típicos. Los lotes individuales pueden variar hasta un 10% del valor típico. Puede encontrar más información técnica en [www.neogard.com](http://www.neogard.com).*

## Detalles de aplicación:

<b>Versión, producto mixto</b>	<b>472JB</b>
Proporción de la mezcla:	Base 472J9 : Agente de curado 95YJB 2 : 1 en volumen; mezclar durante 3-5 minutos antes de aplicar
Método de aplicación:	Rodillo/rastrillo/rastrillo con muescas
Vida útil:	30 minutos a 75°F/23°C
Limpieza de los utensilios:	7055 Reductor sin olor (086JB) o Hempel's Thinner 08080 (xileno)

**Seguridad:** Manipular con cuidado. Utilizar con una ventilación adecuada. Antes y durante el uso, observe todas las etiquetas de seguridad de los envases y contenedores de pintura, consulte las hojas de datos de seguridad de Neogard y siga todas las normas de seguridad locales o nacionales.

**Preparación de la superficie:** Según las especificaciones de la Guía Neogard.

**Condiciones de aplicación:** La temperatura ambiente debe estar entre 40°F–100°F/4°C–37°C, y un mínimo de 5°F/3°C por encima del punto de rocío.

# Ficha Técnica de Producto

## 70750/70751 — Epoxi de Bajo Módulo

### 472JB: Base 472J9 : Agente Curador 95YJB



<b>Capa anterior:</b>	Según las especificaciones de la Guía Neogard.
<b>Capa posterior:</b>	Según las especificaciones de la Guía Neogard.
<b>Temperatura de almacenamiento:</b>	Almacenar en un lugar fresco para asegurar la vida útil completa. Temperatura recomendada: 75°F/23°C.
<b>Observaciones:</b>	No para uso como capa superior o lijado; el producto es demasiado blando y se dañará.

**Nota:** 70750/70751 es un producto solo para uso profesional.

Emitido por: Hempel (USA) – 472JB

Esta Ficha Técnica de Producto ("FTP") aplica al producto suministrado ("Producto") y estará sujeta a actualizaciones periódicas. Por lo tanto, el comprador/instalador deberá referirse a la FTP vigente al momento de la entrega. Además de la FTP, el comprador/instalador podrá recibir algunas o todas las especificaciones, declaraciones y/o directrices que se enumeran a continuación o que están disponibles en [www.neogard.com](http://www.neogard.com) (los "Documentos Adicionales"):

No.	Descripción Documentos Adicionales
1	FTP
2	Guía de Especificación
3	Manual de Instalación
4	Otra Información de Soporte Técnico (por ejemplo, tablas de instalación, guías de resolución de problemas, manuales de mantenimiento, tablas de resistencia química y cualquier otra información técnica).

En el evento de un conflicto entre la presente FTP y los Documentos Adicionales mencionados, el conflicto será resuelto de acuerdo al orden de prioridad de Documentos señalado en la tabla superior. Además, el comprador/instalador deberá consultar la Ficha de Datos de Seguridad vigente al momento de la entrega y disponible en [www.neogard.com](http://www.neogard.com). El comprador/instalador es responsable de determinar la idoneidad del destino de uso del Producto, y Neogard renuncia a cualquier tipo de responsabilidad por el uso, manipulación y almacenamiento del Producto que no haya cumplido los requisitos establecidos en la correspondiente FTP y los Documentos Adicionales. Los términos y disposiciones del presente documento aplican a esta FTP, a los Documentos Adicionales y a cualquier otro documento suministrado por Neogard en relación con el Producto. El Producto suministrado y toda la asistencia técnica proporcionada esta sujeta a las Condiciones Generales de Venta y/o Servicios de Productos Hempel, disponible en [www.hempel.com](http://www.hempel.com). NEOGARD NO OTORGA OTRA GARANTÍA MÁS ALLÁ DE LAS GARANTÍAS AQUÍ ESTABLECIDAS, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, GARANTIAS IMPLÍCITAS O DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO PARTICULAR. NEOGARD NO SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS INCIDENTALES, COLATERALES O QUE SEAN CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, O DE CUALQUIER OTRO MODO. 70750-70751-ESP-PDS 02212022.docx

Neogard®, una parte de Hempel  
2728 Empire Central - Dallas, Texas 75235 - Teléfono (214) 353-1600 - Fax (214) 357-7532 - [www.neogard.com](http://www.neogard.com)