

Ficha Técnica de Producto

70869/70819 — Poli aspártico, Transparente
57031: Base 57039 : Agente curante 95055



Descripción:	70869/70819 (Hempel 57039/95055) es un recubrimiento transparente poli aspártico, de altos sólidos.
Uso recomendado:	Como acabado para sistemas Neogard de recubrimiento decorativo de pisos y contra agua.
Características:	Retorno a servicio en 11 horas. Resiste rayos UV. Resiste crecimiento microbiano. Cumple los requisitos de U.S.D.A. para contacto incidental con alimentos. Cumple con los requisitos de VOC del Distrito de Gestión de Calidad del Aire de la Costa Sur (SCAQMD).
Disponibilidad:	Disponible en Norteamérica, México, Centroamérica y el Caribe. No incluido en el surtido del Grupo; otras regiones deben confirmar.

Colores y empaque:

70869 (5703900050)	Transparente	Paquete de 2 galones
70819 (950550000)	NA	(mezclado)

Algunos colores y/o empaques estándar y/o pueden tener tiempos extensos de entrega y/o cantidades mínimas. Contacte a Neogard para colores adicionales.

Constantes físicas:

Resistencia a la tracción	3,362 psi	ASTM D2370
Alargamiento	63%	ASTM D412
Abrasión de Taber	55 mg, 1,000 CS-17	ASTM D4060
Shore D	70	ASTM D2240
Anti-Microbiano	Aprobado	JIS Z 2801-2010
Peso / galón (mezcla)	8.84 lb/gal	ASTM D1475
Sólidos de peso (mezcla)	93%	ASTM D5201
Sólidos de volumen	88%	Calculado
VOC (mezcla)	89.05 g/L	ASTM D5201
Punto de inflamabilidad	172°F/78°C	ASTM D3278
Vida en anaquel	6 meses	

Los resultados de las pruebas anteriores son valores típicos. Los lotes individuales pueden variar hasta por un 10% a partir del valor típico. Se puede encontrar información técnica adicional en www.neogard.com.

Detalles de aplicación:

Versión, producto mezclado	57031
Instrucciones de mezcla:	Base 57039: Agente curante 95055 Pre-mezcle durante 3 minutos. Añada el contenido completo del contenedor de agente curante y mezcle inmediatamente durante 3 minutos adicionales. Mezcle usando un taladro de baja velocidad con una paleta mezcladora (Jiffy Mixer). Tenga precaución de no introducir aire al material mientras lo mezcla. No diluya ni derrame los paquetes.
Método de aplicación:	Rodillo o Escurridor de goma
Vida en recipiente:	20-25 minutos a 75°F/23°C
Limpieza de herramientas:	7055 Reductor de olor (086JB) o Diluyente de Hempel 08080 (xileno)

Seguridad: Manéjese con cuidado. Use con ventilación adecuada. Antes y durante su uso, observe todas las etiquetas de seguridad del empaque y contenedores de pintura, consulte las Hojas Técnicas de Seguridad de Neogard y siga todas las normas de seguridad locales o nacionales.

Preparación de superficie: De acuerdo con las Especificaciones Guía para Neogard.

Ficha Técnica de Producto

70869/70819 — Poli aspártico, Transparente
57031: Base 57039 : Agente curante 95055



Condiciones de aplicación:	Pre condicione el material durante 24 horas a 65°F–75°F (18°C–23°C). La temperatura ambiente debe estar entre 50°F–85°F (10°C–29°C), y un mínimo de 5°F/3°C por encima del punto de rocío. La humedad relativa debe estar entre 30%–80%. El sustrato debe estar limpio y seco.
Capa anterior:	De acuerdo con las Especificaciones Guía para Neogard.
Temperatura de almacenaje:	Almacene en un área fresca para asegurar la vida completa en anaquel. Temperatura recomendada: 75°F/23°C.
Observaciones:	Aplique capas adicionales dentro de las 24 horas siguientes a la aplicación inicial. Si aplica capas adicionales después de pasadas 24 horas, aplique limpieza ligera por abrasión con papel de lija de 80–100 y limpie profundamente la superficie antes de aplicar la siguiente capa.

Nota: 70869/70819 es un producto solo para uso profesional.

Emitido por: Hempel (USA) – 57031

Esta Ficha Técnica de Producto ("FTP") aplica al producto suministrado ("**Producto**") y estará sujeta a actualizaciones periódicas. Por lo tanto, el comprador/instalador deberá referirse a la FTP vigente al momento de la entrega. Además de la FTP, el comprador/instalador podrá recibir algunas o todas las especificaciones, declaraciones y/o directrices que se enumeran a continuación o que están disponibles en www.neogard.com (los "**Documentos Adicionales**"):

No.	Descripción Documentos Adicionales
1	FTP
2	Guía de Especificación
3	Manual de Instalación
4	Otra Información de Soporte Técnico (por ejemplo, tablas de instalación, guías de resolución de problemas, manuales de mantenimiento, tablas de resistencia química y cualquier otra información técnica).

En el evento de un conflicto entre la presente FTP y los Documentos Adicionales mencionados, el conflicto será resuelto de acuerdo al orden de prioridad de Documentos señalado en la tabla superior. Además, el comprador/instalador deberá consultar la Ficha de Datos de Seguridad vigente al momento de la entrega y disponible en www.neogard.com. El comprador/instalador es responsable de determinar la idoneidad del destino de uso del Producto, y Neogard renuncia a cualquier tipo de responsabilidad por el uso, manipulación y almacenamiento del Producto que no haya cumplido los requisitos establecidos en la correspondiente FTP y los Documentos Adicionales. Los términos y disposiciones del presente documento aplican a esta FTP, a los Documentos Adicionales y a cualquier otro documento suministrado por Neogard en relación con el Producto. El Producto suministrado y toda la asistencia técnica proporcionada esta sujeta a las Condiciones Generales de Venta y/o Servicios de Productos Hempel, disponible en www.hempel.com. NEOGARD NO OTORGA OTRA GARANTÍA MÁS ALLÁ DE LAS GARANTÍAS AQUÍ ESTABLECIDAS, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, GARANTIAS IMPLÍCITAS O DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO PARTICULAR. NEOGARD NO SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS INCIDENTALES, COLATERALES O QUE SEAN CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, O DE CUALQUIER OTRO MODO. 70869-70819-ESP-PDS 07132021.docx

Neogard®, una parte de Hempel
2728 Empire Central - Dallas, Texas 75235 - Teléfono (214) 353-1600 - Fax (214) 357-7532 - www.neogard.com