

Ficha Técnica de Producto

7151 Neocrylic (58025)

Recubrimiento Acrílico para Paredes



Descripción:	7151 Neocrylic (Hempel 58025) es un recubrimiento acrílico decorativo para paredes.
Uso recomendado:	Para protección de mampostería, madera, superficies de metal incidental y Sistemas de Aislamiento y Acabado Exterior (EIFS).
Características:	Retiene el color y resiste los rayos UV. Bajo brillo. Resiste la descamación y formación de ampollas. 7151 es respirable y puede ser repintado.
Disponibilidad:	Disponible en Norteamérica, México, Centroamérica y el Caribe. No incluido en el surtido del Grupo; otras regiones deben confirmar.

Colores y empaque:

7151 (5802510000)	Blanco	Balde de 5 galones
7151 (5802500010)	Base tinte	

Contacte a Neogard para los colores disponibles.

Constantes físicas:

Resistencia a los hongos algales	Sin crecimiento	ASTM D3274
Apariencia grisácea, 3,000 hrs.	Aprueba	ASTM D4214
Flexibilidad, 1/2 "Mandril	No Cracking	ASTM D522
Permeabilidad al vapor de agua a 10 mils.	20 perms	ASTM D1653
Desgaste acelerado, 3,000 hrs.	Aprueba	ASTM D4587
Cambio de color visual, 3,000 hrs.	Aprueba	ASTM D1729
Resistencia a Aerosol de sal (500 hrs)	Aprueba	ASTM B117
Captación de suciedad, exposición a 12 meses	Aprueba	ASTM D3719
Resistencia al impacto, 30 in-lbs	Aprueba	ASTM D2794
Punto de inflamación	Ninguno	ASTM D56, Tag Closed Tester
Seco al tacto*	1/2 hora	
Seco para repintar*	2 horas	
Seco al curado completo*	5 días	
Densidad	11.3 lbs/gal	ASTM D1475
Sólidos de peso	50%	ASTM D5201
Sólidos de volumen	33%	Calculado
Viscosidad	100 KU	ASTM D562
VOC	95 g/L (0.80 lbs/gal)	EPA Método 24
Vida en anaquel	3 años	

*Los tiempos de secado asumen 70°F/21°C y 50% humedad relativa. Los resultados de las pruebas anteriores son valores típicos. Los lotes individuales pueden variar hasta por un 10% a partir del valor típico. Se puede encontrar información técnica adicional en www.neogard.com.

Detalles de aplicación:

Método de aplicación:	Rodillo, brocha o aspersión (contacte a Neogard para información sobre el equipo de aspersión)
Diluyente (vol. máx.):	No se recomienda
Mezclado:	Mezcle por un mínimo de 3-5 minutos antes de aplicar.
Tasa de aplicación:	200–300 pies cuad./galón
Grosor de película indicado, húmedo:	8–5 mils
Grosor de película indicado, seco:	3–2 mils
Limpieza de herramientas:	Agua

Seguridad: Manéjese con cuidado. Use con ventilación adecuada. Antes y durante su uso, observe todas las etiquetas de seguridad del empaque y contenedores de pintura, consulte las Hojas Técnicas de Seguridad de Neogard y siga todas las normas de seguridad locales o nacionales.

Ficha Técnica de Producto

7151 Neocrylic (58025)

Recubrimiento Acrílico para Paredes



Preparación de superficie:	De acuerdo con las Especificaciones Guía para Neogard.
Condiciones de aplicación:	Aplique solo cuando las temperaturas del sustrato o ambiente estén sobre los 40°F/4°C. No aplique si se espera que las temperaturas caigan por debajo de los 40°F/4°C dentro de las 24 horas siguientes después de la aplicación. No aplique si se espera lluvia dentro de las 24 horas siguientes a la aplicación. Aplique sólo sobre recubrimientos compatibles.
Capa anterior:	De acuerdo con las Especificaciones Guía para Neogard.
Capa anterior:	De acuerdo con las Especificaciones Guía para Neogard.
Temperatura de almacenaje:	Almacene en un área fresca para asegurar la vida completa en anaquel. Temperatura recomendada: 75°F/23°C. Evite el congelamiento; el producto quedará inutilizable si se congela.

Nota: 7151 Neocrylic es un producto solo para uso profesional.

Emitido por: Hempel (USA) – 58025

Esta Ficha Técnica de Producto ("FTP") aplica al producto suministrado ("Producto") y estará sujeta a actualizaciones periódicas. Por lo tanto, el comprador/instalador deberá referirse a la FTP vigente al momento de la entrega. Además de la FTP, el comprador/instalador podrá recibir algunas o todas las especificaciones, declaraciones y/o directrices que se enumeran a continuación o que están disponibles en www.neogard.com (los "Documentos Adicionales"):

No.	Descripción Documentos Adicionales
1	FTP
2	Guía de Especificación
3	Manual de Instalación
4	Otra Información de Soporte Técnico (por ejemplo, tablas de instalación, guías de resolución de problemas, manuales de mantenimiento, tablas de resistencia química y cualquier otra información técnica).

En el evento de un conflicto entre la presente FTP y los Documentos Adicionales mencionados, el conflicto será resuelto de acuerdo al orden de prioridad de Documentos señalado en la tabla superior. Además, el comprador/instalador deberá consultar la Ficha de Datos de Seguridad vigente al momento de la entrega y disponible en www.neogard.com. El comprador/instalador es responsable de determinar la idoneidad del destino de uso del Producto, y Neogard renuncia a cualquier tipo de responsabilidad por el uso, manipulación y almacenamiento del Producto que no haya cumplido los requisitos establecidos en la correspondiente FTP y los Documentos Adicionales. Los términos y disposiciones del presente documento aplican a esta FTP, a los Documentos Adicionales y a cualquier otro documento suministrado por Neogard en relación con el Producto. El Producto suministrado y toda la asistencia técnica proporcionada esta sujeta a las Condiciones Generales de Venta y/o Servicios de Productos Hempel, disponible en www.hempel.com. NEOGARD NO OTORGA OTRA GARANTÍA MÁS ALLÁ DE LAS GARANTÍAS AQUÍ ESTABLECIDAS, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, GARANTIAS IMPLÍCITAS O DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO PARTICULAR. NEOGARD NO SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS INCIDENTALES, COLATERALES O QUE SEAN CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, O DE CUALQUIER OTRO MODO. 7151-ESP-PDS 07202021.docx

Neogard®, una parte de Hempel
2728 Empire Central - Dallas, Texas 75235 - Teléfono (214) 353-1600 - Fax (214) 357-7532 - www.neogard.com