

# Ficha Técnica de Producto

7401 (47KJB)

Uretano Aromático Modificado



<b>Descripción:</b>	7401 (Hempel 47KJB16680) es un poliuretano modificado, de un solo componente, curado con humedad.
<b>Uso recomendado:</b>	Como una membrana resistente al agua, entre losas o en aplicaciones debajo del grado. Las áreas incluyen losas debajo del grado, estacionamientos, balcones, cubiertas de plaza y plantadores.
<b>Características:</b>	Cumple con los requerimientos de sólidos (VOC) del Distrito de Administración de Calidad del Aire de la Costa Sur (SCAQMD).
<b>Disponibilidad:</b>	Disponible en Norteamérica, México, Centroamérica y el Caribe. No incluido en el surtido del Grupo; otras regiones deben confirmar.

## Colores y empaque:

7401 (47KJB19990)	Negro	5 galones
-------------------	-------	-----------

*Artículo bajo orden especial únicamente. Contacte a Neogard para más información.*

## Constantes físicas:

Resistencia a la tracción	250 psi	ASTM D412
Alargamiento	500%	ASTM D412
Deformación permanente	25%	ASTM D412
Resistencia a la rotura	<3%	ASTM D471
MVT a 60 mils	0.60 perms ingleses	ASTM E96
Shore A	30-40	ASTM D2240
Adhesión	200 psi	ASTM D4541
Peso/Gal	10.2 lbs/gal	ASTM D1475
Sólidos en peso	92%	ASTM D4209
Sólidos en volumen	88%	Calculado
VOC	98 g/L	EPA Método 24
Viscosidad	97 KU	ASTM D562
Punto de inflamación	108°F/	ASTM D3278
Vida en anaquel	12 meses	

*Los resultados de las pruebas anteriores son valores típicos. Los lotes individuales pueden variar hasta por un 10% a partir del valor típico. Se puede encontrar información técnica adicional en [www.neogard.com](http://www.neogard.com).*

## Detalles de aplicación:

Método de aplicación:	Rodillo o escurridor de goma
Diluyente (vol. máx.):	No diluir
Mezclado:	Mezcle por un mínimo de 3-5 minutos antes de aplicar.
Limpieza de herramientas:	Diluyente de Hempel 08080 (xileno)

**Seguridad:** Manéjese con cuidado. Use con ventilación adecuada. Antes y durante su uso, observe todas las etiquetas de seguridad del empaque y contenedores de pintura, consulte las Hojas Técnicas de Seguridad de Neogard y siga todas las normas de seguridad locales o nacionales.

**Condiciones de aplicación:** La temperatura del sustrato debe ser superior a 40°F/4°C y/o menor a 110°F/43°C.

**Capa anterior:** De acuerdo con las Especificaciones Guía para Neogard.

# Ficha Técnica de Producto

7401 (47KJB)

Uretano Aromático Modificado



**Aceleradores y aditivos:**

- 7986 (994JB00000): Máscara de olor, esencia sintética de vainilla
- 7922 (990JB00000): Aditivo vertical, refuerza la resistencia al hundimiento.
- 7923 (9505300000): Acelerador para uretanos de un solo componente.
- 7931 (9905500000): Acelerador rápido para uso en ambientes de baja humedad.

**Temperatura de almacenaje:** Almacene en un área fresca para asegurar la vida completa en anaquel. Temperatura recomendada: 75°F/23°C.

**Nota:** 7401 es un producto solo para uso profesional.

Emitido por: Hempel (USA) – 47KJB

Esta Ficha Técnica de Producto ("FTP") aplica al producto suministrado ("Producto") y estará sujeta a actualizaciones periódicas. Por lo tanto, el comprador/instalador deberá referirse a la FTP vigente al momento de la entrega. Además de la FTP, el comprador/instalador podrá recibir algunas o todas las especificaciones, declaraciones y/o directrices que se enumeran a continuación o que están disponibles en [www.neogard.com](http://www.neogard.com) (los "Documentos Adicionales"):

No.	Descripción Documentos Adicionales
1	FTP
2	Guía de Especificación
3	Manual de Instalación
4	Otra Información de Soporte Técnico (por ejemplo, tablas de instalación, guías de resolución de problemas, manuales de mantenimiento, tablas de resistencia química y cualquier otra información técnica).

En el evento de un conflicto entre la presente FTP y los Documentos Adicionales mencionados, el conflicto será resuelto de acuerdo al orden de prioridad de Documentos señalado en la tabla superior. Además, el comprador/instalador deberá consultar la Ficha de Datos de Seguridad vigente al momento de la entrega y disponible en [www.neogard.com](http://www.neogard.com). El comprador/instalador es responsable de determinar la idoneidad del destino de uso del Producto, y Neogard renuncia a cualquier tipo de responsabilidad por el uso, manipulación y almacenamiento del Producto que no haya cumplido los requisitos establecidos en la correspondiente FTP y los Documentos Adicionales. Los términos y disposiciones del presente documento aplican a esta FTP, a los Documentos Adicionales y a cualquier otro documento suministrado por Neogard en relación con el Producto. El Producto suministrado y toda la asistencia técnica proporcionada esta sujeta a las Condiciones Generales de Venta y/o Servicios de Productos Hempel, disponible en [www.hempel.com](http://www.hempel.com). NEOGARD NO OTORGA OTRA GARANTÍA MÁS ALLÁ DE LAS GARANTÍAS AQUÍ ESTABLECIDAS, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, GARANTIAS IMPLÍCITAS O DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO PARTICULAR. NEOGARD NO SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS INCIDENTALES, COLATERALES O QUE SEAN CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, O DE CUALQUIER OTRO MODO. 7401-ESP-PDS 07162021.docx

Neogard®, una parte de Hempel  
2728 Empire Central - Dallas, Texas 75235 - Teléfono (214) 353-1600 - Fax (214) 357-7532 - [www.neogard.com](http://www.neogard.com)