

Ficha Técnica de Producto

7430-CA (57041)

Uretano Aromático, Cumple SCAQMD



Descripción:	7430-CA serie (Hempel 57041) es un uretano aromático, de un solo componente, curado con humedad.
Uso recomendado:	Como una membrana resistente al agua, para superficies que soportan tráfico vehicular y peatonal, incluyendo: estacionamientos, estadios, balcones, cubiertas de plaza, pasillos y áreas recreativas en azoteas.
Características:	Cumple con los requerimientos de sólidos (VOC) del Distrito de Administración de Calidad del Aire de la Costa Sur (SCAQMD).
Certificados/ Aprobaciones:	LEED: MRc5, IEQc4.2 (7430-CA) UL: TGFU.R6034 Ciudad de Los Angeles: RR# 25702
Disponibilidad:	Disponible en Norteamérica, México, Centroamérica y el Caribe. No incluido en el surtido del Grupo; otras regiones deben confirmar.

Colores y empaque:

7427-CA (5704116680)	Gris carbón	55- y 5-galones
7430-CA (5704116650)	Gris	55- y 5-galones
7435-CA (5704123820)	Bronceado	55- y 5-galones

Algunos colores estándar y/o empaques pueden tener tiempos de entrega extensos y/o cantidades mínimas. Contacte a Neogard para colores adicionales.

Constantes físicas:

Resistencia a la tracción	2,500 psi	ASTM D412
Alargamiento	400%	ASTM D412
Deformación permanente	<30%	ASTM D412
Resistencia a la rotura	200 pli	ASTM D1004
Resistencia al agua	<3%	ASTM D471
MVT a 30 mils	1.3 perms ingleses	ASTM E96
Abrasión Taber	25 mg/1,000 CS-17	ASTM D4060
Shore A	75-80	ASTM D2240
Adhesión	300 psi	ASTM D4541
Peso/Gal	10.7 lbs/gal	ASTM D1475
Sólidos en peso	80%	ASTM D4209
Sólidos en volumen	76%	Calculado
VOC	97 g/L	EPA Método 24
Viscosidad	87 KU	ASTM D562
Punto de inflamación	101°F/38°C	ASTM D3278
Resistencia al fuego (propagación de la flama)	Clase A (como parte de un sistema)	ASTM E108/UL 790
Vida en anaquel	1 año	
Curado para Repintado a 75°F, 50% RH, con Acelerador 7923	18 horas año	

Los resultados de las pruebas anteriores son valores típicos. Los lotes individuales pueden variar hasta por un 10% a partir del valor típico. Se puede encontrar información técnica adicional en www.neogard.com.

Detalles de aplicación:

Método de aplicación:	Rodillo o escurridor de goma
Diluyente (vol. máx.):	Acetona (10%)
Mezclado:	Mezcle durante 3-5 minutos antes de aplicar. Se recomienda usar mezclador de paletas tipo Jiffy.
Vida en recipiente:	NA para un solo componente, uretano no acelerado
Limpieza de herramientas:	Acetona

Ficha Técnica de Producto

7430-CA (57041)

Uretano Aromático, Cumple SCAQMD



Seguridad:	Manéjese con cuidado. Use con ventilación adecuada. Antes y durante su uso, observe todas las etiquetas de seguridad del empaque y contenedores de pintura, consulte las Hojas Técnicas de Seguridad de Neogard y siga todas las normas de seguridad locales o nacionales.
Condiciones de aplicación:	La temperatura del sustrato debe ser superior a 40°F/4°C y/o menor a 110°F/32°C.
Capa anterior:	De acuerdo con las Especificaciones Guía para Neogard.
Aceleradores y aditivos:	7986 (994JB00000): Máscara de olor, esencia sintética de vainilla 7922 (990JB00000): Aditivo vertical, refuerza la resistencia al hundimiento. 7923 (9505300000): Acelerador para uretanos de un solo componente.
Temperatura de almacenaje:	Almacene en un área fresca para asegurar la vida completa en anaquel. Temperatura recomendada:75°F/23°C.
Observaciones:	El producto puede tornarse amarillo o perder color al ser expuesto a los rayos UV. No se recomienda para inmersión constante. No compatible con compuestos asfálticos. Para aplicaciones de grado, los sustratos contruidos sobre cubiertas de metal no ventiladas o aplicaciones entre losas, contacte al Servicio Técnico de Neogard.

Nota: 7430-CA es un producto solo para uso profesional.

Emitado por: Hempel (USA) – 57041

Esta Ficha Técnica de Producto ("FTP") aplica al producto suministrado ("Producto") y estará sujeta a actualizaciones periódicas. Por lo tanto, el comprador/instalador deberá referirse a la FTP vigente al momento de la entrega. Además de la FTP, el comprador/instalador podrá recibir algunas o todas las especificaciones, declaraciones y/o directrices que se enumeran a continuación o que están disponibles en www.neogard.com (los "Documentos Adicionales"):

No.	Descripción Documentos Adicionales
1	FTP
2	Guía de Especificación
3	Manual de Instalación
4	Otra Información de Soporte Técnico (por ejemplo, tablas de instalación, guías de resolución de problemas, manuales de mantenimiento, tablas de resistencia química y cualquier otra información técnica).

En el evento de un conflicto entre la presente FTP y los Documentos Adicionales mencionados, el conflicto será resuelto de acuerdo al orden de prioridad de Documentos señalado en la tabla superior. Además, el comprador/instalador deberá consultar la Ficha de Datos de Seguridad vigente al momento de la entrega y disponible en www.neogard.com. El comprador/instalador es responsable de determinar la idoneidad del destino de uso del Producto, y Neogard renuncia a cualquier tipo de responsabilidad por el uso, manipulación y almacenamiento del Producto que no haya cumplido los requisitos establecidos en la correspondiente FTP y los Documentos Adicionales. Los términos y disposiciones del presente documento aplican a esta FTP, a los Documentos Adicionales y a cualquier otro documento suministrado por Neogard en relación con el Producto. El Producto suministrado y toda la asistencia técnica proporcionada esta sujeta a las Condiciones Generales de Venta y/o Servicios de Productos Hempel, disponible en www.hempel.com. NEOGARD NO OTORGA OTRA GARANTÍA MÁS ALLÁ DE LAS GARANTÍAS AQUÍ ESTABLECIDAS, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, GARANTIAS IMPLÍCITAS O DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO PARTICULAR. NEOGARD NO SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS INCIDENTALES, COLATERALES O QUE SEAN CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, O DE CUALQUIER OTRO MODO. 7430-CA-ESP-PDS 08172021.docx

Neogard®, una parte de Hempel
2728 Empire Central - Dallas, Texas 75235 - Teléfono (214) 353-1600 - Fax (214) 357-7532 - www.neogard.com