

Ficha Técnica de Producto

7711 (259JB)

Primario de bloqueo de sangrado en recubrimiento de Silicona para techos



Descripción:	7711 (Hempel 259JB) es un primario acrílico, base de agua, libre de plastificante, de un solo componente.
Uso recomendado:	7711 se aplica sobre superficies lisas en techos de asfalto para mejorar la adhesión de recubrimientos de silicona para techos. 7711 también actúa como una barrera entre el asfalto y el recubrimiento de silicona para techos, evitando que se vuelva amarillo el recubrimiento de silicona debido al sangrado de químicos del asfalto.
Disponibilidad:	Disponible en Norteamérica, México, Centroamérica y el Caribe. No incluido en el surtido del Grupo; otras regiones deben confirmar.

Colores y empaque:

7711 (259JB23820)	Bronceado	5 y 55 galones
-------------------	-----------	----------------

Constantes físicas:

Viscosidad	100 cP ± 15 cP
Sólidos en volumen	50% ± 2%
VOC	< 50 g/L
Peso/ Galón	11.4 lbs ± 0.2 lb
Vida en anaquel	12 meses

Los resultados de las pruebas anteriores son valores típicos. Los lotes individuales pueden variar hasta por un 10% a partir del valor típico. Se puede encontrar información técnica adicional en www.neogard.com.

Detalles de aplicación:

Método de aplicación:	Rodillo o aspersor (contacte a Neogard para obtener información sobre el equipo de aspersión)
Diluyente (vol. máx.):	Agua (10%)
Mezclado:	Mezcle por un mínimo de 3-5 minutos antes de aplicar
Limpieza de herramientas:	Agua
Proporción de aplicación:	100–150 sf/galón

Seguridad: Manéjese con cuidado. Use con ventilación adecuada. Antes y durante su uso, observe todas las etiquetas de seguridad del empaque y contenedores de pintura, consulte las Hojas Técnicas de Seguridad de Neogard y siga todas las normas de seguridad locales o nacionales.

Preparación de superficie: De acuerdo con las Especificaciones Guía para Neogard.

Condiciones de aplicación: Aplique únicamente cuando la temperatura ambiente del aire sea mayor a 32°F/0°C. No aplique si la temperatura ambiente del aire puede caer dentro de 5°F/3°C del punto de rocío dentro de las siguientes 6 horas después de la aplicación. No aplique si hay inclemencias del tiempo o si se espera precipitación. Si se aplica por aspersión, la temperatura del material debe ser al menos 75°F/23°C.

Capa posterior: De acuerdo con las Especificaciones Guía para Neogard.

Temperatura de almacenaje: 7711 tiene base de agua. El producto se congelará y se volverá inutilizable a temperaturas menores a 32°F/0°C.

Observaciones: Debe curar durante al menos 24 horas. El agua debe evaporarse por completo para curar totalmente. Las temperaturas frías y humedad alta retardarán el curado. No se recomienda para inmersión constante en agua o áreas de encharcamiento en techos. Aplique sólo a techos con pendiente adecuada. Ocurrirá formación de ampollas si se aplica un acabado sobre una capa base que no esté completamente seca.

Ficha Técnica de Producto

7711 (259JB)

Primario de bloqueo de sangrado en recubrimiento de Silicona para techos



Nota: 7011 es un producto solo para uso profesional.

Emitido por: Hempel (USA) – 259JB

Esta Ficha Técnica de Producto ("FTP") aplica al producto suministrado ("**Producto**") y estará sujeta a actualizaciones periódicas. Por lo tanto, el comprador/instalador deberá referirse a la FTP vigente al momento de la entrega. Además de la FTP, el comprador/instalador podrá recibir algunas o todas las especificaciones, declaraciones y/o directrices que se enumeran a continuación o que están disponibles en www.neogard.com (los "**Documentos Adicionales**"):

No.	Descripción Documentos Adicionales
1	FTP
2	Guía de Especificación
3	Manual de Instalación
4	Otra Información de Soporte Técnico (por ejemplo, tablas de instalación, guías de resolución de problemas, manuales de mantenimiento, tablas de resistencia química y cualquier otra información técnica).

En el evento de un conflicto entre la presente FTP y los Documentos Adicionales mencionados, el conflicto será resuelto de acuerdo al orden de prioridad de Documentos señalado en la tabla superior. Además, el comprador/instalador deberá consultar la Ficha de Datos de Seguridad vigente al momento de la entrega y disponible en www.neogard.com. El comprador/instalador es responsable de determinar la idoneidad del destino de uso del Producto, y Neogard renuncia a cualquier tipo de responsabilidad por el uso, manipulación y almacenamiento del Producto que no haya cumplido los requisitos establecidos en la correspondiente FTP y los Documentos Adicionales. Los términos y disposiciones del presente documento aplican a esta FTP, a los Documentos Adicionales y a cualquier otro documento suministrado por Neogard en relación con el Producto. El Producto suministrado y toda la asistencia técnica proporcionada esta sujeta a las Condiciones Generales de Venta y/o Servicios de Productos Hempel, disponible en www.hempel.com. NEOGARD NO OTORGA OTRA GARANTÍA MÁS ALLÁ DE LAS GARANTÍAS AQUÍ ESTABLECIDAS, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, GARANTIAS IMPLÍCITAS O DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO PARTICULAR. NEOGARD NO SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS INCIDENTALES, COLATERALES O QUE SEAN CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, O DE CUALQUIER OTRO MODO. 7711-ESP-PDS 07132021.docx

Neogard®, una parte de Hempel
2728 Empire Central - Dallas, Texas 75235 - Teléfono (214) 353-1600 - Fax (214) 357-7532 - www.neogard.com