

Ficha Técnica de Producto

7720 (263JB)

Primario de alta adhesión para TPO



Descripción:	7720 (Hempel 263JB4L060) es un primario de un solo componente y bajo VOC.	
Uso recomendado:	Para apoyar en la adhesión y preparación de superficies para la aplicación de recubrimientos elastoméricos de curado estándar sobre superficies TPO de difícil adhesión.	
Disponibilidad:	Disponible en Norteamérica, México, Centroamérica y el Caribe. No incluido en el surtido del Grupo; otras regiones deben confirmar.	
Colores y empaque:		
7720 (263JB4L060)	Verde	1 galón
Constantes físicas:		
Peso/galón	7.50 lbs/gal	ASTM D1475
Peso de sólidos	20%	ASTM D5201
Volumen de sólidos	19.4%	ASTM D5201
Viscosidad	127 KU	ASTM D562
VOC	96.97 g/L	ASTM D5201
Adhesión a TPO nuevo, limpieza con xileno	6.9 psi seco, 5.8 psi húmedo	ASTM D903
<i>Los resultados de las pruebas anteriores son valores típicos. Los lotes individuales pueden variar hasta por un 10% a partir del valor típico. Se puede encontrar información técnica adicional en www.neogard.com.</i>		
Detalles de aplicación:		
Método de aplicación:	Rodillo (1/4" pelo, núcleo fenólico)	
Diluyente (vol. máx.):	No diluir	
Mezclado:	Mezcle por un mínimo de 3–5 minuto/minutos antes de aplicar	
Vida en recipiente:	37 minutos a 77°F (25°C)	
Proporción de aplicación:	300–400 pies cuad. /galón sobre TPO (puede variar debido a la textura/ porosidad de otros sustratos)	
Limpieza de herramientas:	Diluyente de Hempel 08080 (xileno)	
Seguridad:	Manéjese con cuidado. Use con ventilación adecuada. Antes y durante su uso, observe todas las etiquetas de seguridad del empaque y contenedores de pintura, consulte las Hojas Técnicas de Seguridad de Neogard y siga todas las normas de seguridad locales o nacionales.	
Preparación de superficie:	De acuerdo con las Especificaciones Guía para Neogard.	
Condiciones de aplicación:	La temperatura del sustrato debe estar por encima de los 40°F/5°C y/o por debajo de los 110°F/37°C.	
Capa posterior:	De acuerdo con las Especificaciones Guía para Neogard.	
Temperatura de almacenaje:	Almacene en un área fresca para asegurar la vida completa en anaquel. Temperatura recomendada: 75°F/23°C.	
Observaciones:	El recubrimiento puede ser aplicado cuando el primario aún está pegajoso, pero no transferible, aproximadamente 1 hora a 75°F/23°C, 50% de humedad relativa. Aplique el recubrimiento dentro de las siguientes 3 horas después de la aplicación del primario.	

Ficha Técnica de Producto

7720 (263JB)

Primario de alta adhesión para TPO



Nota: 7720 es un producto solo para uso profesional.

Emitido por: Hempel (USA) – 263JB

Esta Ficha Técnica de Producto ("FTP") aplica al producto suministrado ("**Producto**") y estará sujeta a actualizaciones periódicas. Por lo tanto, el comprador/instalador deberá referirse a la FTP vigente al momento de la entrega. Además de la FTP, el comprador/instalador podrá recibir algunas o todas las especificaciones, declaraciones y/o directrices que se enumeran a continuación o que están disponibles en www.neogard.com (los "**Documentos Adicionales**"):

No.	Descripción Documentos Adicionales
1	FTP
2	Guía de Especificación
3	Manual de Instalación
4	Otra Información de Soporte Técnico (por ejemplo, tablas de instalación, guías de resolución de problemas, manuales de mantenimiento, tablas de resistencia química y cualquier otra información técnica).

En el evento de un conflicto entre la presente FTP y los Documentos Adicionales mencionados, el conflicto será resuelto de acuerdo al orden de prioridad de Documentos señalado en la tabla superior. Además, el comprador/instalador deberá consultar la Ficha de Datos de Seguridad vigente al momento de la entrega y disponible en www.neogard.com. El comprador/instalador es responsable de determinar la idoneidad del destino de uso del Producto, y Neogard renuncia a cualquier tipo de responsabilidad por el uso, manipulación y almacenamiento del Producto que no haya cumplido los requisitos establecidos en la correspondiente FTP y los Documentos Adicionales. Los términos y disposiciones del presente documento aplican a esta FTP, a los Documentos Adicionales y a cualquier otro documento suministrado por Neogard en relación con el Producto. El Producto suministrado y toda la asistencia técnica proporcionada esta sujeta a las Condiciones Generales de Venta y/o Servicios de Productos Hempel, disponible en www.hempel.com. NEOGARD NO OTORGA OTRA GARANTÍA MÁS ALLÁ DE LAS GARANTÍAS AQUÍ ESTABLECIDAS, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, GARANTIAS IMPLÍCITAS O DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO PARTICULAR. NEOGARD NO SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS INCIDENTALES, COLATERALES O QUE SEAN CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, O DE CUALQUIER OTRO MODO. 7720-ESP-PDS 07132021.docx

Neogard®, una parte de Hempel
2728 Empire Central - Dallas, Texas 75235 - Teléfono (214) 353-1600 - Fax (214) 357-7532 - www.neogard.com