

Ficha Técnica de Producto

7797/7798 — Primario de Uretano
254JB: Base 254J9: Agente curante 946JB



Descripción:	7797/7798 (Hempel 254J9/946JB) es un primario de uretano de poco olor, de dos componentes, altos sólidos.
Uso recomendado:	7797/7798 se aplica a superficies para promover adhesión de recubrimientos elastoméricos de curado estándar y curado rápido. También puede aplicarse sobre recubrimientos existentes.
Certificados/ aprobaciones:	LEED: BDc4, IDc4
Disponibilidad:	Disponible en Norteamérica, México, Centroamérica y el Caribe. No incluido en el surtido del Grupo; otras regiones deben confirmar.

Colores y empaque:

7797 (254J900000)	Ámbar	Paquete de 3 galones
7798 (946JB00000)	Neutro	

Constantes físicas:

Peso/Gal (mezcla)	8.99 lbs/gal	ASTM D1475
Peso de sólidos (mezcla)	91%	ASTM D5201
Volumen de sólidos (mezcla)	91%	ASTM D5201
Viscosidad (mezcla)	160 cps	ASTM D562
VOC (mezcla)	0.01 g/L	ASTM D5201
Adhesión al Concreto	500 psi	ASTM D4541
Adhesión al 70613, 70630	Cumple los requisitos	ASTM D903
Adhesión al 7430, FC7510/FC7961, FC7520/FC7962, FC7530/FC7963, FC7540/FC7964	≥400 psi	ASTM D7234

Los resultados de las pruebas anteriores son valores típicos. Los lotes individuales pueden variar hasta por un 10% a partir del valor típico. Se puede encontrar información técnica adicional en www.neogard.com.

Detalles de aplicación:

Versión, producto mezclado	254JB
Proporción de mezcla:	Base 254J9: Agente curante 946JB 2: 1 por volumen
Instrucciones de mezcla:	Pre-mezcle la base de 3-5 minutos antes de añadir el agente curante. Mezcle por un mínimo de 5 minutos antes de aplicar. Se recomienda el uso de paleta mezcladora (Jiffy Mixer).
Método de aplicación:	Rodillo, brocha o aspersión (contacte a Neogard para obtener información sobre equipo de aspersión)
Proporción de aplicación:	300-500 ft ² /galón
Diluyente (vol. máx.):	No diluir
Vida en recipiente:	30 minutos a 77°F/25°C
Limpieza de herramientas:	Diluyente de Hempel 08080 (xileno)

Seguridad:	Manéjese con cuidado. Antes y durante su uso, observe todas las etiquetas de seguridad del empaque y contenedores de pintura, consulte las Hojas Técnicas de Seguridad de Neogard y siga todas las normas de seguridad locales o nacionales. Use con ventilación adecuada
Preparación de superficie:	De acuerdo con las Especificaciones Guía para Neogard.
Condiciones de aplicación:	La temperatura del sustrato debe ser 40°F – 110°F (4°C – 32°C).
Temperatura de almacenaje:	75°F/23°C.
Observaciones:	Aplique el recubrimiento dentro de las siguientes 24 horas después de aplicado el primario. No recomendado para inmersión constante. No compatible con compuestos asfálticos. Para aplicaciones de grado, los sustratos construidos sobre cubiertas de metal sin ventilación o aplicaciones entre losas, contacte al Departamento de Servicio Técnico de Neogard.

Ficha Técnica de Producto

7797/7798 — Primario de Uretano

254JB: Base 254J9: Agente curante 946JB



Nota: 7797/7798 es un producto solo para uso profesional.

Emitido por: Hempel (USA) – 254JB

Esta Ficha Técnica de Producto ("FTP") aplica al producto suministrado ("**Producto**") y estará sujeta a actualizaciones periódicas. Por lo tanto, el comprador/instalador deberá referirse a la FTP vigente al momento de la entrega. Además de la FTP, el comprador/instalador podrá recibir algunas o todas las especificaciones, declaraciones y/o directrices que se enumeran a continuación o que están disponibles en www.neogard.com (los "**Documentos Adicionales**"):

No.	Descripción Documentos Adicionales
1	FTP
2	Guía de Especificación
3	Manual de Instalación
4	Otra Información de Soporte Técnico (por ejemplo, tablas de instalación, guías de resolución de problemas, manuales de mantenimiento, tablas de resistencia química y cualquier otra información técnica).

En el evento de un conflicto entre la presente FTP y los Documentos Adicionales mencionados, el conflicto será resuelto de acuerdo al orden de prioridad de Documentos señalado en la tabla superior. Además, el comprador/instalador deberá consultar la Ficha de Datos de Seguridad vigente al momento de la entrega y disponible en www.neogard.com. El comprador/instalador es responsable de determinar la idoneidad del destino de uso del Producto, y Neogard renuncia a cualquier tipo de responsabilidad por el uso, manipulación y almacenamiento del Producto que no haya cumplido los requisitos establecidos en la correspondiente FTP y los Documentos Adicionales. Los términos y disposiciones del presente documento aplican a esta FTP, a los Documentos Adicionales y a cualquier otro documento suministrado por Neogard en relación con el Producto. El Producto suministrado y toda la asistencia técnica proporcionada esta sujeta a las Condiciones Generales de Venta y/o Servicios de Productos Hempel, disponible en www.hempel.com. NEOGARD NO OTORGA OTRA GARANTÍA MÁS ALLÁ DE LAS GARANTÍAS AQUÍ ESTABLECIDAS, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, GARANTIAS IMPLÍCITAS O DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO PARTICULAR. NEOGARD NO SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS INCIDENTALES, COLATERALES O QUE SEAN CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, O DE CUALQUIER OTRO MODO. 7797-7798-ESP-PDS 07132021.docx

Neogard®, una parte de Hempel
2728 Empire Central - Dallas, Texas 75235 - Teléfono (214) 353-1600 - Fax (214) 357-7532 - www.neogard.com