

# Ficha Técnica de Producto

7922 (990JB)

Aditivo Vertical



<b>Descripción:</b>	7922 (Hempel 990JB) es un aditivo para uretanos Neogard para mejorar la resistencia al hundimiento del material de recubrimiento.
<b>Uso recomendado:</b>	7922 es utilizado cuando se aplican uretanos de aplicación fluida sobre superficies con pendiente o verticales.
<b>Disponibilidad:</b>	Disponible en Norteamérica, México, Centroamérica y el Caribe. No incluido en el surtido del Grupo; otras regiones deben confirmar.

## Colores y empaque:

7922 (990JB00000)	N/A	Latas de ½ pinta
-------------------	-----	------------------

## Constantes físicas:

Peso/Gal	9.1 lbs/gal	ASTM D1475
Peso de sólidos	100%	ASTM D4209
Volumen de sólidos	100%	Calculado
VOC	0.0 g/L	EPA Método 24
Viscosidad	100 cps	ASTM D2196
Punto de inflamación	> 250°F/121°C	ASTM D3278
Vida en anaquel	1 año	
Tiempo de curado a 75°F/23°C, 50% humedad relativa	24 horas	TT-S-0023OA
Vida en recipiente (mezclado con el recubrimiento de uretano a 75°F/23°C, 50% humedad relativa)	90–120 minutos	Calculado

*Los resultados de las pruebas anteriores son valores típicos. Los lotes individuales pueden variar hasta por un 10% a partir del valor típico. Se puede encontrar información técnica adicional en [www.neogard.com](http://www.neogard.com).*

## Detalles de aplicación:

7922 puede ser utilizado para los siguientes productos de recubrimiento con uretano. Tiempo de inducción: 30 minutos

Producto:	7922 por 5 galones:	Resistencia al hundimiento (mils):
7430 (57040)	2 x 1/2 pintas	14–16
7435 (57040)	2 x 1/2 pintas	14–16
70611 series (475JB)	1/2 pinta	>50
70620 (473JB)	1/2 pinta	>50
70410 (45010)	1/2 pinta	14 -16

**Seguridad:** Manéjese con cuidado. Antes y durante su uso, observe todas las etiquetas de seguridad del empaque y contenedores de pintura, consulte las Hojas Técnicas de Seguridad de Neogard y siga todas las normas de seguridad locales o nacionales.

# Ficha Técnica de Producto

7922 (990JB)

Aditivo Vertical



**Nota:** 7922 (990JB) es un producto solo para uso profesional.

**Emitido por:** Hempel (USA) – 990JB

Esta Ficha Técnica de Producto ("FTP") aplica al producto suministrado ("**Producto**") y estará sujeta a actualizaciones periódicas. Por lo tanto, el comprador/instalador deberá referirse a la FTP vigente al momento de la entrega. Además de la FTP, el comprador/instalador podrá recibir algunas o todas las especificaciones, declaraciones y/o directrices que se enumeran a continuación o que están disponibles en [www.neogard.com](http://www.neogard.com) (los "**Documentos Adicionales**"):

No.	Descripción Documentos Adicionales
1	FTP
2	Guía de Especificación
3	Manual de Instalación
4	Otra Información de Soporte Técnico (por ejemplo, tablas de instalación, guías de resolución de problemas, manuales de mantenimiento, tablas de resistencia química y cualquier otra información técnica).

En el evento de un conflicto entre la presente FTP y los Documentos Adicionales mencionados, el conflicto será resuelto de acuerdo al orden de prioridad de Documentos señalado en la tabla superior. Además, el comprador/instalador deberá consultar la Ficha de Datos de Seguridad vigente al momento de la entrega y disponible en [www.neogard.com](http://www.neogard.com). El comprador/instalador es responsable de determinar la idoneidad del destino de uso del Producto, y Neogard renuncia a cualquier tipo de responsabilidad por el uso, manipulación y almacenamiento del Producto que no haya cumplido los requisitos establecidos en la correspondiente FTP y los Documentos Adicionales. Los términos y disposiciones del presente documento aplican a esta FTP, a los Documentos Adicionales y a cualquier otro documento suministrado por Neogard en relación con el Producto. El Producto suministrado y toda la asistencia técnica proporcionada esta sujeta a las Condiciones Generales de Venta y/o Servicios de Productos Hempel, disponible en [www.hempel.com](http://www.hempel.com). NEOGARD NO OTORGA OTRA GARANTÍA MÁS ALLÁ DE LAS GARANTÍAS AQUÍ ESTABLECIDAS, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, GARANTIAS IMPLÍCITAS O DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO PARTICULAR. NEOGARD NO SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS INCIDENTALES, COLATERALES O QUE SEAN CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, O DE CUALQUIER OTRO MODO. 7922-ESP-PDS 07122021.docx

Neogard®, una parte de Hempel  
2728 Empire Central - Dallas, Texas 75235 - Teléfono (214) 353-1600 - Fax (214) 357-7532 - [www.neogard.com](http://www.neogard.com)