

Ficha Técnica de Producto

86218 (62ZJB)

Cinta EternaBond WebSeal



Descripción:	La cinta 86218 EternaBond WebSeal (Hempel 62ZJB) es una cinta de sellado, usada principalmente en aplicaciones en techos.	
Uso recomendado:	Sellado de uniones, costuras, cofias, canales, tragaluces, y otras áreas que requieren un sellado completo.	
Características:	<p>Se adhiere permanentemente a un amplio rango de superficies de techado, incluyendo: EPDM, TPO, CSPE/Hypalon, la mayoría de PVC, CPE, SBS, modificados de APP, BURs de asfalto, BURs de alquitrán de hulla, tejas, guijarros, y todos los techos de metal.</p> <p>También se adhiere a placas de yeso, madera, polietileno, propileno, poliestireno, fibra de vidrio, ladrillo, concreto, mampostería, OSB, y otros.</p> <p>Compuesto con una fórmula 100% sólidos de resinas sintéticas, termoplásticos, caucho no curable (no-butilo) y un primario incorporado, unido a un tejido de poliéster.</p> <p>Extremadamente flexible, sin memoria; cumple con casi cualquier forma sin retorno.</p> <p>Auto-sellante; puede ser cortada y doblada alrededor de los objetos. El revestimiento de liberación de silicona protege el rollo de cinta contra la contaminación.</p>	
Temperatura de servicio:	-70°F – >200°F (-56°C – >93°C)	
Disponibilidad:	Disponible en Norteamérica, México, Centroamérica y el Caribe. No incluido en el surtido del Grupo; otras regiones deben confirmar.	
Colores y empaque:		
86218 (62ZJB99980)	Gris	Estuche, 4 rollos, 6" x 50' (200 pies lineales/estuche)
Constantes físicas:		
Adhesión	19 lbs/in de espesor	
Prueba del vapor de agua	.005 gramos/100" cuad./24hrs/100°F	
Permanencia	Máximo .001 perms	
Flexibilidad en baja temperatura	1/2" radio a -30°F (-34°C)	
Alargamiento	>500%	
Docilidad	Sin grietas en la membrana	
Grosor total	30 mils (1 mm)	
Vida en anaquel	Hasta 5 años	
	<i>Los resultados de las pruebas anteriores son valores típicos. Los lotes individuales pueden variar hasta por un 10% a partir del valor típico. Se puede encontrar información técnica adicional en www.neogard.com.</i>	
Detalles de aplicación:		
Método de aplicación:	Elimine el revestimiento de liberación gradualmente para evitar contaminación del adhesivo antes de la aplicación. Frote o enrolle con presión usando su mano o rodillo de acero para activar el proceso de adhesión.	
	Aplique un acabado del material de recubrimiento del techo para protección contra rayos UV.	
Seguridad:	Manéjese con cuidado. Antes y durante su uso, observe todas las etiquetas de seguridad del empaque, consulte las Hojas Técnicas de Seguridad de Neogard y siga todas las normas de seguridad locales o nacionales.	

Ficha Técnica de Producto

86218 (62ZJB)

Cinta EternaBond WebSeal



Preparación de superficie:	La superficie debe estar limpia y seca; libre de óxido suelto, escamas, polvo, talco y tierra. Se debe eliminar el aceite, grasa y otros contaminantes con un disolvente/ limpiador adecuado. Para techos de plástico más viejos, trate la superficie con lija y limpie el polvo.
Condiciones de aplicación:	Temperatura: -20°F–150°F (-28°C–65°C) ambiente.
Observaciones:	Para más información en EternaBond WebSeal, favor de contactar a EternaBond, Inc.: Teléfono: 888-336-2663 Fax: 847-837-9449 Web: www.eter nabond.com

Nota: **86218 es un producto solo para uso profesional.**

Emitado por: Hempel (USA) – 62ZJB

Esta Ficha Técnica de Producto ("FTP") aplica al producto suministrado ("**Producto**") y estará sujeta a actualizaciones periódicas. Por lo tanto, el comprador/instalador deberá referirse a la FTP vigente al momento de la entrega. Además de la FTP, el comprador/instalador podrá recibir algunas o todas las especificaciones, declaraciones y/o directrices que se enumeran a continuación o que están disponibles en www.neogard.com (los "**Documentos Adicionales**"):

No.	Descripción Documentos Adicionales
1	FTP
2	Guía de Especificación
3	Manual de Instalación
4	Otra Información de Soporte Técnico (por ejemplo, tablas de instalación, guías de resolución de problemas, manuales de mantenimiento, tablas de resistencia química y cualquier otra información técnica).

En el evento de un conflicto entre la presente FTP y los Documentos Adicionales mencionados, el conflicto será resuelto de acuerdo al orden de prioridad de Documentos señalado en la tabla superior. Además, el comprador/instalador deberá consultar la Ficha de Datos de Seguridad vigente al momento de la entrega y disponible en www.neogard.com. El comprador/instalador es responsable de determinar la idoneidad del destino de uso del Producto, y Neogard renuncia a cualquier tipo de responsabilidad por el uso, manipulación y almacenamiento del Producto que no haya cumplido los requisitos establecidos en la correspondiente FTP y los Documentos Adicionales. Los términos y disposiciones del presente documento aplican a esta FTP, a los Documentos Adicionales y a cualquier otro documento suministrado por Neogard en relación con el Producto. El Producto suministrado y toda la asistencia técnica proporcionada esta sujeta a las Condiciones Generales de Venta y/o Servicios de Productos Hempel, disponible en www.hempel.com. NEOGARD NO OTORGA OTRA GARANTÍA MÁS ALLÁ DE LAS GARANTÍAS AQUÍ ESTABLECIDAS, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, GARANTIAS IMPLÍCITAS O DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO PARTICULAR. NEOGARD NO SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS INCIDENTALES, COLATERALES O QUE SEAN CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, O DE CUALQUIER OTRO MODO. 86218-ESP-PDS 07122021.docx

Neogard®, una parte de Hempel
2728 Empire Central - Dallas, Texas 75235 - Teléfono (214) 353-1600 - Fax (214) 357-7532 - www.neogard.com