

Ficha Técnica de Producto

FC7545/FC7964 — Uretano Alifático con Textura Integral
47RJB: Base 47RJ9 : Agente curante 949JB



Descripción:	FC7545/FC7964 (Hempel 47RJB) es un uretano alifático, altos sólidos, de textura integral, dos componentes y curado rápido.
Uso recomendado:	Como membrana capa de desgaste y acabado contra agua para superficies que soportan tráfico peatonal y vehicular, diseñado para aplicaciones en las que se requiere un tiempo corto para retorno a servicio y/o materiales libres de disolventes.
Características:	Textura integral – el agregado ya fue añadido al material Cumple con los requerimientos de sólidos (VOC) del Distrito de Administración de Calidad del Aire de la Costa Sur (SCAQMD).
Certificados/ aprobaciones:	LEED: MRc5, IEQc4.2, SSc7.1 Miami-Dade: NOA No.: 14-0902.10, NOA No. 15-0616.03
Disponibilidad:	Disponible en Norteamérica, México, Centroamérica y el Caribe. No incluido en el surtido del Grupo; otras regiones deben confirmar.

Colores y empaque:

FC7545 (47RJ916650)	Gris	4- y 2-galones
FC7545-11 (47RJ916660)	Gris claro	4- y 2-galones
FC7545-041 (47RJ916680)	Carbón	4- y 2-galones
FC7545 (47RJ920300)	Amarillo Seguridad	2-galones
FC7545-00 (47RJ900050)	(Base tinte, pedido especial únicamente)	
FC7964 (949JB00000)	Transparente	2- y 1-galón

Algunos colores estándar y/o empaques pueden tener tiempos de entrega extensos y/o cantidades mínimas. Contacte a Neogard para colores adicionales.

Constantes físicas:

Resistencia a la tracción	2,000 psi	ASTM D412
Alargamiento	130%	ASTM D412
Deformación permanente	<10%	ASTM D412
Resistencia al estiramiento	155 pli	ASTM D1004
Resistencia al agua	<2% a 7 días	ASTM D471
MVT a 20 mils	1.0 Perm inglés	ASTM E96
Abrasión Taber	95 mg/1,000 cs17	ASTM D4060
Shore A	80–90	ASTM D2240
Peso / Gal (mezcla)	10.09 lbs/gal	ASTM D5201
Sólidos de peso (mezcla)	92%	ASTM D5201
Sólidos de volumen (mezcla)	89%	ASTM D5201
VOC (mezcla)	78.6 g/L	ASTM D5201
Viscosidad (mezcla)	120-140 KU a 77°F	ASTM D562
Punto de inflamación, FC7545	162°F/72°C	ASTM D56
Punto de inflamación, FC7964	135°F/57°C	ASTM D56
Curado para Repintar a 77°F/25°C, 50% humedad relativa*	3–4 horas	
Curado para Repintar a 85°F/30°C, 50% humedad relativa*	2 horas	
Ventana de repintado (sin primario*)	5 días máximo después de la aplicación	

**Las propiedades de curado son exclusivas del agregado. Los resultados de las pruebas anteriores son valores típicos. Los lotes individuales pueden variar hasta por un 10% a partir del valor típico. Se puede encontrar información técnica adicional en www.neogard.com.*

Ficha Técnica de Producto

FC7545/FC7964 — Uretano Alifático con Textura Integral
47RJB: Base 47RJ9 : Agente curante 949JB



Versión, producto mezclado	47RJB Base 47RJ9: Agente curante 949JB
Proporción de mezcla:	2 : 1 por volumen
Instrucciones de mezcla:	Pre-mezcle la base de 3-5 minutos antes de añadir el agente curante. Mezcle por un mínimo de 5 minutos antes de aplicar. Se recomienda el uso de paleta mezcladora (Jiffy Mixer).
Método de aplicación:	Rodillo o escurridor de goma (no sumergir y rodar dentro del contenedor)
Diluyente (vol. máx.):	7055 reductor de Olor (086JB1L001) (10%)
Vida en recipiente:	120 minutos a 75°F/23°C
Limpieza de herramientas:	Diluyente de Hempel 08080 (xileno)
Seguridad:	Manéjese con cuidado. Antes y durante su uso, observe todas las etiquetas de seguridad del empaque y contenedores de pintura, consulte las Hojas Técnicas de Seguridad de Neogard y siga todas las normas de seguridad locales o nacionales.
Condiciones de aplicación:	La temperatura del sustrato debe estar entre 40°F–110°F (4°C–32°C).
Capa anterior:	De acuerdo con las Especificaciones Guía para Neogard.
Temperatura de almacenaje:	Almacene en un área fresca para asegurar la vida completa en anaquel. Temperatura recomendada: 75°F/23°C.
Observaciones:	No se recomienda para inmersión constante. No compatible con compuestos asfálticos. Para aplicaciones de grado, en sustratos construidos sobre cubiertas de metal no ventilado o aplicaciones entre losas, contacte al Servicio Técnico de Neogard.

Nota: **FC7545/FC7964 es un producto solo para uso profesional.**

Emitido por: Hempel (USA) – 47RJB

Esta Ficha Técnica de Producto ("FTP") aplica al producto suministrado ("Producto") y estará sujeta a actualizaciones periódicas. Por lo tanto, el comprador/instalador deberá referirse a la FTP vigente al momento de la entrega. Además de la FTP, el comprador/instalador podrá recibir algunas o todas las especificaciones, declaraciones y/o directrices que se enumeran a continuación o que están disponibles en www.neogard.com (los "Documentos Adicionales"):

No.	Descripción Documentos Adicionales
1	FTP
2	Guía de Especificación
3	Manual de Instalación
4	Otra Información de Soporte Técnico (por ejemplo, tablas de instalación, guías de resolución de problemas, manuales de mantenimiento, tablas de resistencia química y cualquier otra información técnica).

En el evento de un conflicto entre la presente FTP y los Documentos Adicionales mencionados, el conflicto será resuelto de acuerdo al orden de prioridad de Documentos señalado en la tabla superior. Además, el comprador/instalador deberá consultar la Ficha de Datos de Seguridad vigente al momento de la entrega y disponible en www.neogard.com. El comprador/instalador es responsable de determinar la idoneidad del destino de uso del Producto, y Neogard renuncia a cualquier tipo de responsabilidad por el uso, manipulación y almacenamiento del Producto que no haya cumplido los requisitos establecidos en la correspondiente FTP y los Documentos Adicionales. Los términos y disposiciones del presente documento aplican a esta FTP, a los Documentos Adicionales y a cualquier otro documento suministrado por Neogard en relación con el Producto. El Producto suministrado y toda la asistencia técnica proporcionada esta sujeta a las Condiciones Generales de Venta y/o Servicios de Productos Hempel, disponible en www.hempel.com. NEOGARD NO OTORGA OTRA GARANTÍA MÁS ALLÁ DE LAS GARANTÍAS AQUÍ ESTABLECIDAS, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, GARANTIAS IMPLÍCITAS O DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO PARTICULAR. NEOGARD NO SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS INCIDENTALES, COLATERALES O QUE SEAN CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, O DE CUALQUIER OTRO MODO. FC7545-FC7964-ESP-PDS 07162021.docx

Neogard®, una parte de Hempel
2728 Empire Central - Dallas, Texas 75235 - Teléfono (214) 353-1600 - Fax (214) 357-7532 - www.neogard.com