

Ficha técnica del producto

Urethane Roofing Mastic (47SJB)

Urethane Roofing Mastic alifática, cumple con SCAQMD



Descripción:	Urethane Roofing Mastic (47SJB) es una masilla de poliuretano alifática de un solo componente.
Uso recomendado:	Para reparaciones y detalles en sistemas de cubiertas con espuma de poliuretano, hormigón, metal, betún modificado y monocapa.
Características:	Cumple con los requisitos de COV del Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur (SCAQMD).
Disponibilidad:	Disponible en Norteamérica. No incluido en el surtido grupal, otras regiones deben confirmarlo.

Colores y envases:

Urethane Roofing Mastic (47SJB10000)	Blanco	Cubo de 3 galones
--------------------------------------	--------	-------------------

Constantes físicas:

Resistencia a la tracción	2,300	ASTM D412
Extensión	444%	ASTM D412
Resistencia al agua	<2% a los 7 días	ASTM D471
Espesor mínimo	70 mil	ASTM D4400
Orilla A	85	ASTM D2240
Peso/galón	10,69 libras/galón	ASTM D5201
Peso de sólidos	76% ± 2%	ASTM D5201
Volumen de sólidos	78%	Calculado
VOC	<50 g/l	ASTM D5201
Punto de combustión	61°F/16°C	ISO 3680
Tiempo de curado, 75°F/23°C, 50% de humedad relativa	12 horas	ASTM D5895
Curado para repintado, 75°F/23°C, 50% de humedad relativa	18 horas	ASTM D5895
Vida útil	1 año	

Los resultados comprobados anteriormente son valores típicos. Los lotes individuales pueden variar hasta un 10% del valor típico. Puede encontrar más información técnica en www.neogard.com.

Detalles de aplicación:

Método de aplicación:	Cuchillo, rodillo, pistola u otras herramientas/métodos apropiados
Limpieza de herramientas:	Acetona

Seguridad: Manipule con cuidado. Úselo con una ventilación adecuada. El producto es sensible a la humedad; no se recomienda su inmersión constante. Antes y durante el uso, compruebe todas las etiquetas de seguridad de los envases y recipientes de pintura, consulte las fichas de datos de seguridad de Neogard y siga todas las normas de seguridad locales o nacionales.

Preparación de superficies: De acuerdo con las especificaciones de la guía Neogard.

Condiciones de aplicación: La temperatura del sustrato debe ser superior a 40°F/4°C y/o inferior a 100°F/38°C, y superior a 5°F/3°C por encima del punto de rocío y en aumento. Humedad relativa máxima: 80%.

Ficha técnica del producto

Urethane Roofing Mastic (47SJB)

Urethane Roofing Mastic alifática, cumple con SCAQMD



Capa precedente:	De acuerdo con las especificaciones de la guía Neogard.
Capa subsiguiente:	De acuerdo con las especificaciones de la guía Neogard.
Temperatura de almacenamiento:	Guárdelo en un lugar fresco para garantizar su máxima vida útil. Temperatura de almacenamiento recomendada: por debajo del punto de combustión.

Nota: Urethane Roofing Mastic es solo para uso profesional.

Editado por: Hempel (USA) – 47SJB

Esta ficha técnica del producto sustituye a las publicadas anteriormente.

Esta ficha técnica del producto («FTP») corresponde al producto proporcionado («Producto») y está sujeta a actualizaciones periódicas. Por consiguiente, el comprador/aplicador debe consultar la FTP vigente en el momento de la entrega. Además de la FTP, el comprador/aplicador puede recibir algunas o todas las especificaciones, declaraciones y directrices que se indican a continuación o que están disponibles en www.neogard.com (los «Documentos adicionales»):

N.º	Descripción del documento
1	FTP
2	Especificaciones de la guía
3	Manual de aplicación
4	Otra información de apoyo técnico (es decir, tablas de aplicación resumidas, guías de solución de problemas, manuales de mantenimiento, tablas de resistencia química y otra información técnica)

En caso de conflicto entre esta FTP y los Documentos adicionales, el conflicto se resolverá de acuerdo con el orden de prioridad establecido anteriormente. Además, el comprador/aplicador debe consultar la ficha técnica de seguridad correspondiente vigente en el momento de la entrega y disponible en www.neogard.com. El Comprador/aplicador es responsable de determinar la idoneidad del uso previsto del Producto, y Neogard declina toda responsabilidad por cualquier uso, manipulación y almacenamiento del Producto que no se ajuste a los requisitos establecidos en la correspondiente FTP y los Documentos adicionales. Las condiciones y disposiciones del presente documento se aplican a esta FTP, a los Documentos adicionales y a cualquier otro documento suministrado por Neogard en relación con el Producto. El suministro del Producto y la prestación de toda la asistencia técnica están sujetos a las Condiciones generales de venta de productos y servicios de Hempel disponibles en www.hempel.com. NEOGARD NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA QUE SE EXTIENDA MÁS ALLÁ DE LA GARANTÍA A LA QUE SE HACE REFERENCIA EN ESTE DOCUMENTO, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS O CONDICIONES IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. NEOGARD NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE POR INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA O CONDICIÓN EXPRESA O IMPLÍCITA, O QUE DE ALGUNA MANERA SURJA EN RELACIÓN CON EL PRODUCTO. FTP Urethane Roofing Mastic (47SJB) snh 03152024.docx

Neogard®, una sección de Hempel
2728 Empire Central - Dallas, Texas 75235 - Teléfono (214) 353-1600 - Fax (214) 357-7532 - www.neogard.com