

Hoja Técnica de Producto

100 RTS — Primario de Concreto y Metal

256JB: Base 256J9: Agente curante 95UJB



Descripción:	100 RTS (Hempel 256JB) es un 100% sólidos primario metil-metacrilato (MMA).
Uso recomendado:	Como primario para concreto curado y superficies de metal antes de la aplicación de Neogard RTS vehicular y sistemas de tráfico peatonal.
Características:	Curado muy rápido, entre 30–60 minutos dependiendo de la temperatura. Puede ser aplicado a temperaturas tan bajas como 23°F/-5°C. Contacte a Neogard si se aplicará a menos de 30°F/-1°C. Debe mezclarse con Iniciador Neogard 600 RTS BPO (ver tabla abajo).
Disponibilidad:	Disponible en Norteamérica, México, Centroamérica y el Caribe. No incluido en el surtido del Grupo; otras regiones deben confirmar.

Colores y empaque:

100 RTS (256J900000)	Transparente	5-galones (volumen llenado 4.5 galones)
600 RTS (95UJB00000)	Blanco	10-lb cubo

Constantes físicas:

VOC: 49 g/L

Detalles de aplicación:

Versión, producto mezclado	256JB
Proporción de mezcla:	Base 256J9 : Agente curante 95UJB Proporción de cambio por temperatura—ver "Dosis del iniciador 600 RTS BPO" abajo
Método de aplicación:	Rodillo o escurridor de goma
Herramientas de limpieza:	Agente limpiador Neogard 800 PMMA
Instrucciones de mezcla:	Mezcle completamente antes de usar.

Dosis de iniciador 600 RTS BPO:	Temperatura:	30°F (-1°C)	35°F (2°C)	40°F (4°C)	45°F (7°C)	50°F (10°C)
	oz/Galón de fluido:	12	11	10	9	8
	Temperatura:	55°F (13°C)	60°F (16°C)	65°F (18°C)	70°F (21°C)	
	oz/Galón de fluido:	7	6	5	4	
	Temperatura:	75°F (24°C)	80°F (27°C)	85°F (29°C)	90°F (32°C)	
	oz/Galón de fluido:	3.5	3	2.5	2	

Seguridad: Utilice con ventilación adecuada. Manéjese con cuidado. Antes y durante su uso, observe todas las etiquetas de seguridad del empaque y contenedores de pintura, consulte las Hojas Técnicas de Seguridad de Neogard y siga todas las normas de seguridad locales o nacionales.

Preparación de superficie: De acuerdo con las Especificaciones Guía del sistema Neogard.

Capa subsecuente: De acuerdo con las Especificaciones Guía del sistema Neogard.

Almacenaje: Almacene a 77°F/25°C o menos. Contiene parafina, la cual puede precipitarse por debajo de los 59°F/15°C. Mezcle completamente antes de usar. Vida en anaquel: 12 meses mínimo

Observaciones: Limpie las herramientas únicamente con el Agente limpiador Neogard 800 RTS PMMA. Otros disolventes pueden contaminar los recubrimientos PMMA/PUMA y ocasionar que el recubrimiento cure de forma inapropiada.

Nota: **100 RTS es un producto solo para uso profesional.**

Emitido por: Hempel (USA) – 95UJB

Esta Hoja Técnica de Producto reemplaza a aquellas emitidas previamente.

El fabricante garantiza que las propiedades físicas del producto anteriormente reportadas cumplirán con los estándares y desviaciones del método de prueba ASTM relacionado. POR EL PRESENTE, EL FABRICANTE RECHAZA EXPRESAMENTE CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN Y / O GARANTÍA IMPLÍCITA DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. El comprador debe hacer su propia determinación de la idoneidad de cualquier producto para su uso, ya sea que dicho producto se use solo o en combinación con otros materiales. En la medida en que se demuestre que este o cualquiera de los productos del fabricante son defectuosos, el único recurso del Comprador se limitará al reemplazo de dicho producto defectuoso, sin incluir los costos de la mano de obra. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE NI ESTARÁ OBLIGADO POR NINGUNA PÉRDIDA O DAÑO CONSECUCIONAL O DE OTRO TIPO INCURRIDO DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL COMPRADOR O CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD QUE SURJA DE ALGUNA MANERA EN RELACIÓN CON ESTE O CUALQUIERA DE LOS OTROS PRODUCTOS DEL FABRICANTE. Nada de lo contenido en este documento se interpretará como una inducción o recomendación para practicar cualquier invención cubierta por cualquier patente sin la autorización del propietario de la patente. Ningún Aplicador es o debe ser visto como un empleado o agente del Fabricante. 100RTS-ESP-PDS 10222020.docx

Neogard[®], una parte de Hempel
2728 Empire Central - Dallas, Texas 75235 - Teléfono (214) 353-1600 - Fax (214) 357-7532 - www.neogard.com