

Hoja Técnica de Producto

70869/70819 — Poli aspártico, Transparente
57031: Base 57039 : Agente curante 95055



Descripción:	70869/70819 (Hempel 57039/95055) es un recubrimiento transparente poli aspártico, de altos sólidos.
Uso recomendado:	Como acabado para sistemas Neogard de recubrimiento decorativo de pisos y contra agua.
Características:	Retorno a servicio en 11 horas. Resiste rayos UV. Resiste crecimiento microbiano. Cumple los requisitos de U.S.D.A. para contacto incidental con alimentos. Cumple con los requisitos de VOC del Distrito de Gestión de Calidad del Aire de la Costa Sur (SCAQMD).
Disponibilidad:	Disponible en Norteamérica, México, Centroamérica y el Caribe. No incluido en el surtido del Grupo; otras regiones deben confirmar.

Colores y empaque:

70869 (5703900050)	Transparente	Paquete de 2 galones
70819 (950550000)	NA	(mezclado)

Algunos colores y/o empaques estándar y/o pueden tener tiempos extensos de entrega y/o cantidades mínimas. Contacte a Neogard para colores adicionales.

Constantes físicas:

Resistencia a la tracción	3,362 psi	ASTM D2370
Alargamiento	63%	ASTM D412
Abrasión de Taber	55 mg, 1,000 CS-17	ASTM D4060
Shore D	70	ASTM D2240
Anti-Microbiano	Aprobado	JIS Z 2801-2010
Peso / Galón (mezcla)	8.84 lb/gal	ASTM D1475
Sólidos de peso (mezcla)	93%	ASTM D5201
Sólidos de volumen	88%	Calculado
VOC (mezcla)	89.05 g/L	ASTM D5201
Punto de inflamabilidad	172°F (78°C)	ASTM D3278
Vida en anaquel	6 meses	

Los resultados de las pruebas anteriores son valores típicos. Los lotes individuales pueden variar hasta por un 10% a partir del valor típico. Se puede encontrar información técnica adicional en www.neogard.com.

Detalles de aplicación:

Versión, producto mezclado	57031
Instrucciones de mezcla:	Base 57039: Agente curante 95055 Pre-mezcle durante 3 minutos. Añada el contenido completo del contenedor de agente curante y mezcle inmediatamente durante 3 minutos adicionales. Mezcle usando un taladro de baja velocidad con una paleta mezcladora (Jiffy Mixer). Tenga precaución de no introducir aire al material mientras lo mezcla. No diluya ni derrame los paquetes.
Método de aplicación:	Rodillo o Escurreidor de goma
Vida en recipiente:	20-25 minutos a 75°F (23°C)
Limpieza de herramientas:	7055 Reductor de olor (086JB) o DILUYENTE 08080 de HEMPEL (xileno)

Seguridad: Manéjese con cuidado. Use con ventilación adecuada. Antes y durante su uso, observe todas las etiquetas de seguridad del empaque y contenedores de pintura, consulte las Hojas Técnicas de Seguridad de Neogard y siga todas las normas de seguridad locales o nacionales.

Preparación de superficie: De acuerdo con las Especificaciones Guía para Neogard.

Hoja Técnica de Producto

70869/70819 — Poli aspártico, Transparente
57031: Base 57039 : Agente curante 95055



Condiciones de aplicación:	Pre condicione el material durante 24 horas a 65°-75°F (18°C–23°C). La temperatura ambiente debe estar entre 50°F (10°C) a 85°F (29°C), y un mínimo de 5°F (3°C) por encima del punto de rocío. La humedad relativa debe estar entre 30%-80%. El sustrato debe estar limpio y seco.
Capa anterior:	De acuerdo con las Especificaciones Guía para Neogard.
Temperatura de almacenaje:	Almacene en un área fresca para asegurar la vida completa en anaquel. Temperatura recomendada: 75°F (23°C).
Observaciones:	Aplique capas adicionales dentro de las 24 horas siguientes a la aplicación inicial. Si aplica capas adicionales después de pasadas 24 horas, aplique limpieza ligera por abrasión con papel de lija de 80–100 y limpie profundamente la superficie antes de aplicar la siguiente capa.

Nota: 70869/70819 es un producto solo para uso profesional.

Emitido por: Hempel (USA) – 57031

Esta Hoja Técnica de Producto reemplaza a aquellas emitidas previamente.

El fabricante garantiza que las propiedades físicas del producto anteriormente reportadas cumplirán con los estándares y desviaciones del método de prueba ASTM relacionado. POR EL PRESENTE, EL FABRICANTE RECHAZA EXPRESAMENTE CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN Y / O GARANTÍA IMPLÍCITA DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. El comprador debe hacer su propia determinación de la idoneidad de cualquier producto para su uso, ya sea que dicho producto se use solo o en combinación con otros materiales. En la medida en que se demuestre que este o cualquiera de los productos del fabricante son defectuosos, el único recurso del Comprador se limitará al reemplazo de dicho producto defectuoso, sin incluir los costos de la mano de obra. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE NI ESTARÁ OBLIGADO POR NINGUNA PÉRDIDA O DAÑO CONSECUCIONAL O DE OTRO TIPO INCURRIDO DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL COMPRADOR O CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD QUE SURJA DE ALGUNA MANERA EN RELACIÓN CON ESTE O CUALQUIERA DE LOS OTROS PRODUCTOS DEL FABRICANTE. Nada de lo contenido en este documento se interpretará como una inducción o recomendación para practicar cualquier invención cubierta por cualquier patente sin la autorización del propietario de la patente. Ningún Aplicador es o debe ser visto como un empleado o agente del Fabricante. 70869-70819-ESP-PDS 03232020.docx

Neogard®, una parte de Hempel
2728 Empire Central - Dallas, Texas 75235 - Teléfono (214) 353-1600 - Fax (214) 357-7532 - www.neogard.com