

Hoja Técnica de Producto

70900/70910 —Protector HD pared/pisos, Brillante
47DJB: Base 47DJ9 : Agente curante 94AJB



Descripción: 70900/70910 (Hempel 47DJ9/94AJB) es un recubrimiento de uretano de dos componentes, base de agua, para paredes y pisos.

Uso recomendado: Como acabado para los sistemas Neogard Wall-Gard HD de recubrimiento de pared y Floor-Gard HD de recubrimiento de pisos. Las aplicaciones incluyen: hospitales, cuartos de operación, instalaciones de fabricación farmacéutica, cuartos de limpieza, escuelas, instalaciones de procesamiento de alimentos y bebidas y áreas de instalaciones húmedas.

Características: Disponible en 24 colores estándar, puede teñirse.
Bajo olor y VOC.
Resiste los rayos UV.
Durable; resiste tallado.

Disponibilidad: Disponible en Norteamérica, México, Centroamérica y el Caribe.
No incluido en el surtido del Grupo; otras regiones deben confirmar.

Colores y empaque:

70900-00 (47DJ900050)	Neutro brillante	
70900-01 (47DJ900010)	Blanco brillante	Paquetes de 4 galones
70910 (94AJB00000)	NA	(volumen de la mezcla)

Algunos colores estándar y/o empaques pueden tener tiempos de entrega extensos y/o cantidades mínimas. Contacte a Neogard para colores adicionales.

Constantes físicas:

Resistencia al impacto	160 lbs/in	ASTM D2794
Abrasión Taber, 1.000 ciclos CS-17	67 mg pérdida	ASTM D4060
Dureza del lápiz	4H Gouge	ASTM D3363
Sólidos de volumen (mixtos)	55%	Calculado
Peso / galón (mixto)	10.85 lbs	ASTM D1475
VOC	<20 g/L	ASTM D3960
Vida en anaquel	1 año	
Tiempo seco al tacto*	6–8 horas	ASTM D5895
Tiempo de repintado, No pegajoso*	8–24 horas	ASTM D5895
Tiempo de curación*	24 horas	

**75°F (23°C), 50% humedad relativa. Los resultados de las pruebas anteriores son valores típicos. Los lotes individuales pueden variar hasta por un 10% a partir del valor típico. Se puede encontrar información técnica adicional en www.neogard.com.*

Detalles de aplicación:

Versión, producto mezclado	47DJB
Proporción de mezcla:	Base 47DJ9: Agente curante 94AJB 3 : 1 por volumen
Instrucciones de mezcla:	Pre-mezcle la base de 3-5 minutos antes de añadir el agente curante. Mezcle por un mínimo de 5 minutos antes de aplicar. Se recomienda el uso de paleta mezcladora (Jiffy Mixer).
Método de aplicación:	Rodillo, brocha, aspersor (contacte a Neogard para información sobre el equipo de aspersión)
Diluyente (vol. máx.):	Agua (10%)
Vida en recipiente:	90 minutos a 75°F (23°C)
Grosor de película recomendado, húmedo:	6–8 mils
Grosor de película recomendado, seco:	3–4 mils
Limpieza de herramientas:	Agua

Hoja Técnica de Producto

70900/70910 —Protector HD pared/pisos, Brillante
47DJB: Base 47DJ9 : Agente curante 94AJB



Seguridad:	Manéjese con cuidado. Antes y durante su uso, observe todas las etiquetas de seguridad del empaque y contenedores de pintura, consulte las Hojas Técnicas de Seguridad de Neogard y siga todas las normas de seguridad locales o nacionales.
Preparación de superficie:	De acuerdo con las Especificaciones Guía para Neogard.
Capa anterior:	De acuerdo con las Especificaciones Guía para Neogard.
Capa subsecuente:	De acuerdo con las Especificaciones Guía para Neogard.
Temperatura de almacenaje:	Almacene en un área fresca para asegurar la vida completa en anaquel. Temperatura recomendada: 75°F (23°C). Evite congelamiento; el producto quedará inutilizable si se congela.
Observaciones:	Para uso en interiores únicamente.

Nota: 70900/70910 es un producto solo para uso profesional.

Emitido por: Hempel (USA) – 47DJB

Esta Hoja Técnica de Producto reemplaza a aquellas emitidas previamente.

El fabricante garantiza que las propiedades físicas del producto anteriormente reportadas cumplirán con los estándares y desviaciones del método de prueba ASTM relacionado. POR EL PRESENTE, EL FABRICANTE RECHAZA EXPRESAMENTE CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN Y / O GARANTÍA IMPLÍCITA DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. El comprador debe hacer su propia determinación de la idoneidad de cualquier producto para su uso, ya sea que dicho producto se use solo o en combinación con otros materiales. En la medida en que se demuestre que este o cualquiera de los productos del fabricante son defectuosos, el único recurso del Comprador se limitará al reemplazo de dicho producto defectuoso, sin incluir los costos de la mano de obra. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE NI ESTARÁ OBLIGADO POR NINGUNA PÉRDIDA O DAÑO CONSECUCIONAL O DE OTRO TIPO INCURRIDO DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL COMPRADOR O CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD QUE SURJA DE ALGUNA MANERA EN RELACIÓN CON ESTE O CUALQUIERA DE LOS OTROS PRODUCTOS DEL FABRICANTE. Nada de lo contenido en este documento se interpretará como una inducción o recomendación para practicar cualquier invención cubierta por cualquier patente sin la autorización del propietario de la patente. Ningún Aplicador es o debe ser visto como un empleado o agente del Fabricante. 70900-70910-ESP-PDS 03232020.docx

Neogard®, una parte de Hempel
2728 Empire Central - Dallas, Texas 75235 - Teléfono (214) 353-1600 - Fax (214) 357-7532 - www.neogard.com