

Hoja Técnica de Producto

70998 (63XJB)
Sellador de Silicona



Descripción:	70998 (Hempel 63XJB) es un sellador de silicona de módulo mediano.
Uso recomendado:	70998 está diseñado para aplicación en techos y uniones.
Características:	No requiere un primario en la mayoría de las superficies no-porosas. Contacte al Servicio Técnico de NEOGARD® con respecto a otras superficies.
Temperatura de servicio:	-50°F (-45°C) – 280°F (137°C)
Disponibilidad:	Disponible en Norteamérica, México, Centroamérica y el Caribe. No incluido en el surtido del Grupo; otras regiones deben confirmar.

Colores y empaque:

70998 (63XJB10000)	Blanco	Cartuchos de 10 oz de fluido
--------------------	--------	------------------------------

Constantes físicas:

Resistencia a la tracción	140 psi	ASTM D412
Alargamiento	600%	ASTM D412
Módulo, 100% Alargamiento	38 psi	ASTM D412
Shore A	25	ASTM C661
Desgaste acelerado	Aprobado a 5,000 horas	ASTM C793
Movimiento de uniones dinámicas	±45%	ASTM C719
VOC	<50 g/L	ASTM D3960
Seco al tacto	30–60 minutos	ASTM C697
Tiempo de curado	6–12 horas a 3/8" de profundidad	ASTM C697
Vida en anaquel @ 70-90°F (21-32°C)	12 meses	

Los resultados de las pruebas anteriores son valores típicos. Los lotes individuales pueden variar hasta por un 10% a partir del valor típico. Se puede encontrar información técnica adicional en www.neogard.com.

Detalles de aplicación:

Método de aplicación:	Pistola de calafateo
Limpieza de herramientas:	7055 Reductor sin Olor (086JB) o DILUYENTE DE HEMPEL 08080 (xileno)
Seguridad:	Manéjese con cuidado. Use con ventilación adecuada. Antes y durante su uso, observe todas las etiquetas de seguridad del empaque y contenedores de pintura, consulte las Hojas Técnicas de Seguridad de NEOGARD® y siga todas las normas de seguridad locales o nacionales.
Preparación de superficie:	De acuerdo con las Especificaciones Guía para Neogard.
Condiciones de aplicación:	Solo aplique cuando las temperaturas están por encima de 20°F (-7°C) o debajo de 120°F (49°C).
Capa anterior:	De acuerdo con las Especificaciones Guía para Neogard.
Capa posterior:	De acuerdo con las Especificaciones Guía para Neogard.
Temperatura de almacenaje:	Almacene en un área fresca para asegurar la vida completa en anaquel. Temperatura recomendada: 70°F (21°C).
Observaciones:	No recomendado para acristalamiento estructural de silicona. No recomendado para inmersión constante en agua.

Hoja Técnica de Producto

70998 (63XJB)

Sellador de Silicona



Nota: 70998 es un producto solo para uso profesional.

Emitido por: Hempel (USA) – 63XJB

Esta Hoja Técnica de Producto reemplaza a aquellas emitidas previamente.

El fabricante garantiza que las propiedades físicas del producto anteriormente reportadas cumplirán con los estándares y desviaciones del método de prueba ASTM relacionado. POR EL PRESENTE, EL FABRICANTE RECHAZA EXPRESAMENTE CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN Y / O GARANTÍA IMPLÍCITA DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. El comprador debe hacer su propia determinación de la idoneidad de cualquier producto para su uso, ya sea que dicho producto se use solo o en combinación con otros materiales. En la medida en que se demuestre que este o cualquiera de los productos del fabricante son defectuosos, el único recurso del Comprador se limitará al reemplazo de dicho producto defectuoso, sin incluir los costos de la mano de obra. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE NI ESTARÁ OBLIGADO POR NINGUNA PÉRDIDA O DAÑO CONSECUCIONAL O DE OTRO TIPO INCURRIDO DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL COMPRADOR O CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD QUE SURJA DE ALGUNA MANERA EN RELACIÓN CON ESTE O CUALQUIERA DE LOS OTROS PRODUCTOS DEL FABRICANTE. Nada de lo contenido en este documento se interpretará como una inducción o recomendación para practicar cualquier invención cubierta por cualquier patente sin la autorización del propietario de la patente. Ningún Aplicador es o debe ser visto como un empleado o agente del Fabricante. 70998-ESP-PDS 02172020.docx

Neogard®, una parte de Hempel
2728 Empire Central - Dallas, Texas 75235 - Teléfono (214) 353-1600 - Fax (214) 357-7532 - www.neogard.com