

Hoja Técnica de Producto

7401 (47KJB)

Uretano Aromático Modificado



Descripción:	7401 (Hempel 47KJB16680) es un poliuretano modificado, de un solo componente, curado con humedad.
Uso recomendado:	Como una membrana resistente al agua, entre losas o en aplicaciones debajo del grado. Las áreas incluyen losas debajo del grado, estacionamientos, balcones, cubiertas de plaza y plantadores.
Características:	Cumple con los requerimientos de sólidos (VOC) del Distrito de Administración de Calidad del Aire de la Costa Sur (SCAQMD).
Disponibilidad:	Disponible en Norteamérica, México, Centroamérica y el Caribe. No incluido en el surtido del Grupo; otras regiones deben confirmar.

Colores y empaque:

7401 (47KJB19990)	Negro	5 galones
-------------------	-------	-----------

Artículo bajo orden especial únicamente. Contacte a NEOGARD® para más información.

Constantes físicas:

Resistencia a la tracción	250 psi	ASTM D412
Alargamiento	500%	ASTM D412
Deformación permanente	25%	ASTM D412
Resistencia a la rotura	<3%	ASTM D471
MVT a 60 mils	0.60 perms ingleses	ASTM E96
Shore A	30-40	ASTM D2240
Adhesión	200 psi	ASTM D4541
Peso/Gal	10.2 lbs/gal	ASTM D1475
Sólidos en peso	92%	ASTM D4209
Sólidos en volumen	88%	Calculado
VOC	98 g/L	EPA Método 24
Viscosidad	97 KU	ASTM D562
Punto de inflamación	108°F/	ASTM D3278
Vida en anaquel	12 meses	

Los resultados de las pruebas anteriores son valores típicos. Los lotes individuales pueden variar hasta por un 10% a partir del valor típico. Se puede encontrar información técnica adicional en www.neogard.com.

Detalles de aplicación:

Método de aplicación:	Rodillo o escurridor de goma
Diluyente (vol. máx.):	No diluir
Mezclado:	Mezcle por un mínimo de 3-5 minutos antes de aplicar.
Limpieza de herramientas:	DILUYENTE DE HEMPEL 08080 (xileno)

Seguridad: Manéjese con cuidado. Use con ventilación adecuada. Antes y durante su uso, observe todas las etiquetas de seguridad del empaque y contenedores de pintura, consulte las Hojas Técnicas de Seguridad de NEOGARD® y siga todas las normas de seguridad locales o nacionales.

Condiciones de aplicación: La temperatura del sustrato debe ser superior a 40°F (4°C) y/o menor a 110°F (43°C).

Capa anterior: De acuerdo con las Especificaciones Guía para NEOGARD®.

Hoja Técnica de Producto

7401 (47KJB)

Uretano Aromático Modificado



Aceleradores y aditivos:

- 7986 (994JB00000): Máscara de olor, esencia sintética de vainilla
- 7922 (990JB00000): Aditivo vertical, refuerza la resistencia al hundimiento.
- 7923 (9505300000): Acelerador para uretanos de un solo componente.
- 7931 (9905500000): Acelerador rápido para uso en ambientes de baja humedad.

Temperatura de almacenaje: Almacene en un área fresca para asegurar la vida completa en anaquel. Temperatura recomendada: 75°F (23°C).

Nota: 7401 es un producto solo para uso profesional.

Emitido por: Hempel (USA) – 47KJB

Esta Hoja Técnica de Producto reemplaza a aquellas emitidas previamente.

El fabricante garantiza que las propiedades físicas del producto anteriormente reportadas cumplirán con los estándares y desviaciones del método de prueba ASTM relacionado. POR EL PRESENTE, EL FABRICANTE RECHAZA EXPRESAMENTE CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN Y / O GARANTÍA IMPLÍCITA DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. El comprador debe hacer su propia determinación de la idoneidad de cualquier producto para su uso, ya sea que dicho producto se use solo o en combinación con otros materiales. En la medida en que se demuestre que este o cualquiera de los productos del fabricante son defectuosos, el único recurso del Comprador se limitará al reemplazo de dicho producto defectuoso, sin incluir los costos de la mano de obra. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE NI ESTARÁ OBLIGADO POR NINGUNA PÉRDIDA O DAÑO CONSECUCIONAL O DE OTRO TIPO INCURRIDO DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL COMPRADOR O CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD QUE SURJA DE ALGUNA MANERA EN RELACIÓN CON ESTE O CUALQUIERA DE LOS OTROS PRODUCTOS DEL FABRICANTE. Nada de lo contenido en este documento se interpretará como una inducción o recomendación para practicar cualquier invención cubierta por cualquier patente sin la autorización del propietario de la patente. Ningún Aplicador es o debe ser visto como un empleado o agente del Fabricante. 7401-ESP-PDS 03272020.docx

Neogard®, una parte de Hempel
2728 Empire Central - Dallas, Texas 75235 - Teléfono (214) 353-1600 - Fax (214) 357-7532 - www.neogard.com