

Hoja Técnica de Producto

7711 (259JB)

Primario de bloqueo de sangrado en recubrimiento de Silicona para techos



Descripción: 7711 (Hempel 259JB) es un primario acrílico, base de agua, libre de plastificante, de un solo componente.

Uso recomendado: 7711 se aplica sobre superficies lisas en techos de asfalto para mejorar la adhesión de recubrimientos de silicona para techos. 7711 también actúa como una barrera entre el asfalto y el recubrimiento de silicona para techos, evitando que se vuelva amarillo el recubrimiento de silicona debido al sangrado de químicos del asfalto.

Disponibilidad: Disponible en Norteamérica, México, Centroamérica y el Caribe.
No incluido en el surtido del Grupo; otras regiones deben confirmar.

Colores y empaque:

7711 (259JB23820) Bronceado 5 y 55 galones

Constantes físicas:

Viscosidad 100 cP ± 15 cP
Sólidos en volumen 50% ± 2%
VOC < 50 g/L
Peso/ Galón 11.4 lbs ± 0.2 lb
Vida en anaquel 12 meses

Los resultados de las pruebas anteriores son valores típicos. Los lotes individuales pueden variar hasta por un 10% a partir del valor típico. Se puede encontrar información técnica adicional en www.neogard.com.

Detalles de aplicación:

Método de aplicación: Rodillo o aspersor (contacte a Neogard para obtener información sobre el equipo de aspersión)
Agua (10%)
Diluyente (vol. máx.): Mezcle por un mínimo de 3-5 minutos antes de aplicar
Mezclado: Agua
Limpieza de herramientas: 100–150 sf/galón
Proporción de aplicación:

Seguridad: Manéjese con cuidado. Use con ventilación adecuada. Antes y durante su uso, observe todas las etiquetas de seguridad del empaque y contenedores de pintura, consulte las Hojas Técnicas de Seguridad de Neogard y siga todas las normas de seguridad locales o nacionales.

Preparación de superficie: De acuerdo con las Especificaciones Guía para Neogard.

Condiciones de aplicación: Aplique únicamente cuando la temperatura ambiente del aire sea mayor a 32°F (0°C). No aplique si la temperatura ambiente del aire puede caer dentro de 5°F (3°C) del punto de rocío dentro de las siguientes 6 horas después de la aplicación. No aplique si hay inclemencias del tiempo o si se espera precipitación. Si se aplica por aspersión, la temperatura del material debe ser al menos 75°F (23°C)

Capa posterior: De acuerdo con las Especificaciones Guía para Neogard.

Temperatura de almacenaje: 7711 tiene base de agua. El producto se congelará y se volverá inutilizable a temperaturas menores a 32°F (0°C).

Observaciones: Debe curar durante al menos 24 horas. El agua debe evaporarse por completo para curar totalmente. Las temperaturas frías y humedad alta retardarán el curado. No se recomienda para inmersión constante en agua o áreas de encharcamiento en techos. Aplique sólo a techos con pendiente adecuada. Ocurrirá formación de ampollas si se aplica un acabado sobre una capa base que no esté completamente seca.

Hoja Técnica de Producto

7711 (259JB)

Primario de bloqueo de sangrado en recubrimiento
de Silicona para techos



Nota: 7011 es un producto solo para uso profesional.

Emitido por: Hempel (USA) – 259JB

Esta Hoja Técnica de Producto reemplaza a aquellas emitidas previamente.

El fabricante garantiza que las propiedades físicas del producto anteriormente reportadas cumplirán con los estándares y desviaciones del método de prueba ASTM relacionado. POR EL PRESENTE, EL FABRICANTE RECHAZA EXPRESAMENTE CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN Y / O GARANTÍA IMPLÍCITA DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. El comprador debe hacer su propia determinación de la idoneidad de cualquier producto para su uso, ya sea que dicho producto se use solo o en combinación con otros materiales. En la medida en que se demuestre que este o cualquiera de los productos del fabricante son defectuosos, el único recurso del Comprador se limitará al reemplazo de dicho producto defectuoso, sin incluir los costos de la mano de obra. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE NI ESTARÁ OBLIGADO POR NINGUNA PÉRDIDA O DAÑO CONSECUCIONAL O DE OTRO TIPO INCURRIDO DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL COMPRADOR O CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD QUE SURJA DE ALGUNA MANERA EN RELACIÓN CON ESTE O CUALQUIERA DE LOS OTROS PRODUCTOS DEL FABRICANTE. Nada de lo contenido en este documento se interpretará como una inducción o recomendación para practicar cualquier invención cubierta por cualquier patente sin la autorización del propietario de la patente. Ningún Aplicador es o debe ser visto como un empleado o agente del Fabricante. Document1

Neogard, una parte de Hempel
2728 Empire Central - Dallas, Texas 75235 - Teléfono (214) 353-1600 - Fax (214) 357-7532 - www.neogard.com