

# Hoja Técnica de Producto

7720 (263JB)

Primario de alta adhesión para TPO



<b>Descripción:</b>	7720 (Hempel 263JB4L060) es un primario de un solo componente y bajo VOC.	
<b>Uso recomendado:</b>	Para apoyar en la adhesión y preparación de superficies para la aplicación de recubrimientos elastoméricos de curado estándar sobre superficies TPO de difícil adhesión.	
<b>Disponibilidad:</b>	Disponible en Norteamérica, México, Centroamérica y el Caribe. No incluido en el surtido del Grupo; otras regiones deben confirmar.	
<b>Colores y empaque:</b>		
7720 (263JB4L060)	Verde	1 galón
<b>Constantes físicas:</b>		
Peso/Galón	7.50 lbs/gal	ASTM D1475
Peso de sólidos	20%	ASTM D5201
Volumen de sólidos	19.4%	ASTM D5201
Viscosidad	127 KU	ASTM D562
VOC	96.97 g/L	ASTM D5201
Adhesión a TPO nuevo, limpieza con xileno	6.9 psi seco, 5.8 psi húmedo	ASTM D903
<i>Los resultados de las pruebas anteriores son valores típicos. Los lotes individuales pueden variar hasta por un 10% a partir del valor típico. Se puede encontrar información técnica adicional en <a href="http://www.neogard.com">www.neogard.com</a>.</i>		
<b>Detalles de aplicación:</b>		
Método de aplicación:	Rodillo (1/4" pelo, núcleo fenólico)	
Diluyente (vol. máx.):	No diluir	
Mezclado:	Mezcle por un mínimo de 3–5 minuto/minutos antes de aplicar	
Vida en recipiente:	37 minutos a 77°F (25°C)	
Proporción de aplicación:	300–400 pies cuad. /galón sobre TPO (puede variar debido a la textura/ porosidad de otros sustratos)	
Limpieza de herramientas:	DILUYENTE DE HEMPEL 08080 (xileno)	
<b>Seguridad:</b>	Manéjese con cuidado. Use con ventilación adecuada. Antes y durante su uso, observe todas las etiquetas de seguridad del empaque y contenedores de pintura, consulte las Hojas Técnicas de Seguridad de NEOGARD® y siga todas las normas de seguridad locales o nacionales.	
<b>Preparación de superficie:</b>	De acuerdo con las Especificaciones Guía para Neogard.	
<b>Condiciones de aplicación:</b>	La temperatura del sustrato debe estar por encima de los 40°F (5°C) y/o por debajo de los 110°F (37°C).	
<b>Capa posterior:</b>	De acuerdo con las Especificaciones Guía para Neogard.	
<b>Temperatura de almacenaje:</b>	Almacene en un área fresca para asegurar la vida completa en anaquel. Temperatura recomendada: 75°F (23°C).	
<b>Observaciones:</b>	El recubrimiento puede ser aplicado cuando el primario aún está pegajoso, pero no transferible, aproximadamente 1 hora a 75°F (23°C), 50% de humedad relativa. Aplique el recubrimiento dentro de las siguientes 3 horas después de la aplicación del primario.	

# Hoja Técnica de Producto

7720 (263JB)

Primario de alta adhesión para TPO



**Nota:** **7720 es un producto solo para uso profesional.**

**Emitido por:** Hempel (USA) – 263JB

Esta Hoja Técnica de Producto reemplaza a aquellas emitidas previamente.

El fabricante garantiza que las propiedades físicas del producto anteriormente reportadas cumplirán con los estándares y desviaciones del método de prueba ASTM relacionado. POR EL PRESENTE, EL FABRICANTE RECHAZA EXPRESAMENTE CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN Y / O GARANTÍA IMPLÍCITA DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. El comprador debe hacer su propia determinación de la idoneidad de cualquier producto para su uso, ya sea que dicho producto se use solo o en combinación con otros materiales. En la medida en que se demuestre que este o cualquiera de los productos del fabricante son defectuosos, el único recurso del Comprador se limitará al reemplazo de dicho producto defectuoso, sin incluir los costos de la mano de obra. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE NI ESTARÁ OBLIGADO POR NINGUNA PÉRDIDA O DAÑO CONSECUCIONAL O DE OTRO TIPO INCURRIDO DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL COMPRADOR O CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD QUE SURJA DE ALGUNA MANERA EN RELACIÓN CON ESTE O CUALQUIERA DE LOS OTROS PRODUCTOS DEL FABRICANTE. Nada de lo contenido en este documento se interpretará como una inducción o recomendación para practicar cualquier invención cubierta por cualquier patente sin la autorización del propietario de la patente. Ningún Aplicador es o debe ser visto como un empleado o agente del Fabricante. 7720-ESP-PDS 02172020.docx

Neogard®, una parte de Hempel  
2728 Empire Central - Dallas, Texas 75235 - Teléfono (214) 353-1600 - Fax (214) 357-7532 - [www.neogard.com](http://www.neogard.com)