

# Hoja Técnica de Producto

7740/7741 — Primario Epóxico

252JB: Base 252J9: Agente curante 95WJB



|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Descripción:</b>     | 7740/7741 (Hempel 252JB) es un primario epóxico de dos componentes, 100% sólidos.  |
| <b>Uso recomendado:</b> | El primario 7740/7741 se aplica a superficies de madera y concreto antes de aplicar sistemas contra agua, en particular Pool-Gard C.   |
| <b>Disponibilidad:</b>  | Disponible en Norteamérica, México, Centroamérica y el Caribe.<br>No incluido en el surtido del Grupo; otras regiones deben confirmar. |

## Colores y empaque:

|                   |        |                       |
|-------------------|--------|-----------------------|
| 7740 (252J900000) | Café   | Paquetes de 3-galones |
| 7741 (95WJB00000) | Neutro |                       |

## Constantes físicas:

|                             |                  |               |
|-----------------------------|------------------|---------------|
| Resistencia al agua         | <2%              | ASTM D570     |
| MVT @ 10 Mils               | <0.11            | ASTM E96      |
| Abrasión de Taber           | 53 mg/1,000 cs17 | ASTM D4060    |
| Shore D                     | 80               | ASTM D2240    |
| Adhesión                    | 650 psi          | ASTM D4541    |
| Peso / Gal (mezcla)         | 9.95 lbs/gal     | ASTM D1475    |
| Sólidos de peso (mezcla)    | 99.1%            | ASTM D4209    |
| Sólidos de volumen (mezcla) | 98.6%            | Calculado     |
| Viscosidad (mezcla)         | 6,000 cps        | ASTM D2196    |
| VOC (mezcla)                | <11 g/L          | EPA Método 24 |

*Los resultados de las pruebas anteriores son valores típicos. Los lotes individuales pueden variar hasta por un 10% a partir del valor típico. Se puede encontrar información técnica adicional en [www.neogard.com](http://www.neogard.com).*

## Detalles de aplicación:

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Versión, producto mezclado</b> | <b>252JB</b>  |
| Proporción de mezcla:             | Base 252J9 : Agente curante 95WJB<br>2 : 1 por volumen  |
| Instrucciones de mezcla:          | Pre-mezcle la base de 3-5 minutos antes de añadir el agente curante. Mezcle por un mínimo de 5 minutos antes de aplicar. Se recomienda el uso de paleta mezcladora (Jiffy Mixer). |
| Método de aplicación:             | Rodillo o aspersión (contacte a Neogard para obtener información sobre equipo de aspersión)   |
| Diluyente (vol. máx.):            | No diluir   |
| Vida en recipiente:               | 60-90 minutos a 75°F (23°C)   |
| Limpieza de herramientas:         | HEMPEL'S THINNER 08080 (xylene)   |

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Seguridad:</b> | Manéjese con cuidado. Antes y durante su uso, observe todas las etiquetas de seguridad del empaque y contenedores de pintura, consulte las Hojas Técnicas de Seguridad de NEOGARD® y siga todas las normas de seguridad locales o nacionales. |
|-------------------|---|

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Preparación de superficie:</b> | De acuerdo con las Especificaciones Guía para Neogard. |
|-----------------------------------|--|

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Condiciones de aplicación:</b> | De acuerdo con las Especificaciones Guía para Neogard. |
|-----------------------------------|--|

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Capa posterior:</b> | De acuerdo con las Especificaciones Guía para Neogard. |
|------------------------|--|

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Temperatura de almacenaje:</b> | 50°F–85°F (10°C–30°C) |
|-----------------------------------|-----------------------|

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| <b>Observaciones:</b> | No diluya el 7740/7741. |
|-----------------------|-------------------------|

# Hoja Técnica de Producto

7740/7741 — Primario Epóxico

252JB: Base 252J9: Agente curante 95WJB



**Nota:** 7740/7741 es un producto solo para uso profesional.

Emitido por: Hempel (USA) – 252JB

Esta Hoja Técnica de Producto reemplaza a aquellas emitidas previamente.

El fabricante garantiza que las propiedades físicas del producto anteriormente reportadas cumplirán con los estándares y desviaciones del método de prueba ASTM relacionado. POR EL PRESENTE, EL FABRICANTE RECHAZA EXPRESAMENTE CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN Y / O GARANTÍA IMPLÍCITA DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. El comprador debe hacer su propia determinación de la idoneidad de cualquier producto para su uso, ya sea que dicho producto se use solo o en combinación con otros materiales. En la medida en que se demuestre que este o cualquiera de los productos del fabricante son defectuosos, el único recurso del Comprador se limitará al reemplazo de dicho producto defectuoso, sin incluir los costos de la mano de obra. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE NI ESTARÁ OBLIGADO POR NINGUNA PÉRDIDA O DAÑO CONSECUCIONAL O DE OTRO TIPO INCURRIDO DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL COMPRADOR O CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD QUE SURJA DE ALGUNA MANERA EN RELACIÓN CON ESTE O CUALQUIERA DE LOS OTROS PRODUCTOS DEL FABRICANTE. Nada de lo contenido en este documento se interpretará como una inducción o recomendación para practicar cualquier invención cubierta por cualquier patente sin la autorización del propietario de la patente. Ningún Aplicador es o debe ser visto como un empleado o agente del Fabricante. 7740-7741-ESP-PDS 02172020.docx

Neogard®, una parte de Hempel  
2728 Empire Central - Dallas, Texas 75235 - Teléfono (214) 353-1600 - Fax (214) 357-7532 - [www.neogard.com](http://www.neogard.com)