

Hoja Técnica de Producto

7760/7761 — Primario Epóxico

25100: Base 25109: Agente curante 95054



Descripción:	7760/7761 (Hempel 25100) es un primario epóxico poliamida de dos componentes.
Uso recomendado:	7760/7761 se aplica sobre superficies de madera, concreto, y metal antes de la aplicación de sistemas resistentes al agua aplicados en superficie.
Disponibilidad:	Disponible en Norteamérica, México, Centroamérica y el Caribe. No incluido en el surtido del Grupo; otras regiones deben confirmar.

Colores y empaque:

7760 (2510957930)	Rojo	5 – y 1 galón
7761 (9505400000)	Neutro	

Constantes físicas:

Peso/Gal (mezcla)	8.5 lbs/gal	ASTM D1475
Peso de sólidos (mezcla)	66%	ASTM D4209
Volumen de sólidos (mezcla)	59%	Calculado
Viscosidad (mezcla)	60 KU	ASTM D562
VOC (mezcla)	336 g/L	EPA Método 24
Punto de inflamación – 7760	58°F (15°C)	ASTM D3278
Punto de inflamación – 7761	45°F (8°C)	ASTM D3278
Adhesión (mezcla)	300 psi	ASTM D4541

Los resultados de las pruebas anteriores son valores típicos. Los lotes individuales pueden variar hasta por un 10% a partir del valor típico. Se puede encontrar información técnica adicional en www.neogard.com.

Detalles de aplicación:

Versión, producto mezclado	25100
Proporción de mezcla:	Base 25109: Agente curante 95054 1 : 1 por volumen
Instrucciones de mezcla:	Pre-mezcle la base de 3-5 minutos antes de añadir el agente curante. Mezcle por un mínimo de 5 minutos antes de aplicar. Se recomienda el uso de paleta mezcladora (Jiffy Mixer).
Método de aplicación:	Rodillo o aspersión (contacte a NEOGARD® para obtener información sobre equipo de aspersión)
Proporción de aplicación:	300-500 ft ² /galón
Diluyente (vol. máx.):	DILUYENTE 08080 de HEMPEL (xileno) (10%)
Vida en recipiente:	3 – 4 horas a 75°F (23°C)
Tiempo de repintado:	90 minutos a 75°F (23°C) y 50% de humedad relativa
Limpieza de herramientas:	DILUYENTE 08080 de HEMPEL (xileno)

Seguridad:	Manéjese con cuidado. Antes y durante su uso, observe todas las etiquetas de seguridad del empaque y contenedores de pintura, consulte las Hojas Técnicas de Seguridad de Neogard y siga todas las normas de seguridad locales o nacionales.
Preparación de superficie:	De acuerdo con las Especificaciones Guía para Neogard.
Condiciones de aplicación:	De acuerdo con las Especificaciones Guía para Neogard.
Capa posterior:	De acuerdo con las Especificaciones Guía para Neogard.

Hoja Técnica de Producto

7760/7761 — Primario Epóxico

25100: Base 25109: Agente curante 95054



Nota: 7760/7761 es un producto solo para uso profesional.

Emitido por: Hempel (USA) – 25100

Esta Hoja Técnica de Producto reemplaza a aquellas emitidas previamente.

El fabricante garantiza que las propiedades físicas del producto anteriormente reportadas cumplirán con los estándares y desviaciones del método de prueba ASTM relacionado. POR EL PRESENTE, EL FABRICANTE RECHAZA EXPRESAMENTE CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN Y / O GARANTÍA IMPLÍCITA DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. El comprador debe hacer su propia determinación de la idoneidad de cualquier producto para su uso, ya sea que dicho producto se use solo o en combinación con otros materiales. En la medida en que se demuestre que este o cualquiera de los productos del fabricante son defectuosos, el único recurso del Comprador se limitará al reemplazo de dicho producto defectuoso, sin incluir los costos de la mano de obra. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE NI ESTARÁ OBLIGADO POR NINGUNA PÉRDIDA O DAÑO CONSECUCIONAL O DE OTRO TIPO INCURRIDO DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL COMPRADOR O CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD QUE SURJA DE ALGUNA MANERA EN RELACIÓN CON ESTE O CUALQUIERA DE LOS OTROS PRODUCTOS DEL FABRICANTE. Nada de lo contenido en este documento se interpretará como una inducción o recomendación para practicar cualquier invención cubierta por cualquier patente sin la autorización del propietario de la patente. Ningún Aplicador es o debe ser visto como un empleado o agente del Fabricante. 7760-7761-ESP-PDS 02172020.docx

Neogard®, una parte de Hempel
2728 Empire Central - Dallas, Texas 75235 - Teléfono (214) 353-1600 - Fax (214) 357-7532 - www.neogard.com