

# Hoja Técnica de Producto

7779/7781 — Primario Epóxico

28300: Base 28309: Agente curante 98060



<b>Descripción:</b>	7779/7781 (Hempel 28309/98060) es un primario epóxico de dos componentes a base de agua.
<b>Uso recomendado:</b>	7779/7781 se aplica sobre sustratos de madera y concreto como sellador, o como un preprimario para minimizar la expulsión de gas en concreto poroso.
<b>Disponibilidad:</b>	Disponible en Norteamérica, México, Centroamérica y el Caribe. No incluido en el surtido del Grupo; otras regiones deben confirmar.

## Colores y empaque:

7779 (2830900000)	Transparente	Paquetes de 5-galones
7781 (9806000000)	Neutro	

## Constantes físicas:

Peso/Gal (mezcla)	8.92 lbs/gal	ASTM D1475
Peso de sólidos (mezcla)	33.4%	ASTM D4209
Volumen de sólidos (mezcla)	28%	Calculado
Viscosidad (mezcla)	25 seg Z2	ASTM D562
VOC (mezcla)	85 g/L	EPA Método 24
MVT a 7 Mils	0.42 Perms	ASTM E96
Adhesión al concreto	400 psi	ASTM D4541
Punto de inflamación	Ninguno	ASTM D3278

*Los resultados de las pruebas anteriores son valores típicos. Los lotes individuales pueden variar hasta por un 10% a partir del valor típico. Se puede encontrar información técnica adicional en [www.neogard.com](http://www.neogard.com).*

## Detalles de aplicación:

<b>Versión, producto mezclado</b>	<b>28300</b>
Proporción de mezcla:	Base 28309: Agente curante 98060 4 : 1 por volumen
Instrucciones de mezcla:	Pre-mezcle la base de 3-5 minutos antes de añadir el agente curante. Mezcle por un mínimo de 5 minutos antes de aplicar. Se recomienda el uso de paleta mezcladora (Jiffy Mixer).
Método de aplicación:	Rodillo o aspersión (contacte a NEOGARD® para obtener información sobre equipo de aspersión)
Proporción recomendada de aplicación:	300 ft <sup>2</sup> /galón
Diluyente (vol. máx.):	No diluir
Vida en recipiente:	6 horas a 75°F (23°C)
Limpieza de herramientas:	Agua

<b>Seguridad:</b>	Manéjese con cuidado. Antes y durante su uso, observe todas las etiquetas de seguridad del empaque y contenedores de pintura, consulte las Hojas Técnicas de Seguridad de Neogard y siga todas las normas de seguridad locales o nacionales.
-------------------	--

<b>Preparación de superficie:</b>	De acuerdo con las Especificaciones Guía para Neogard.
-----------------------------------	--

<b>Condiciones de aplicación:</b>	Temperatura recomendada del aire: ≥50°F (10°C). Humedad relativa recomendada: 45–75%. La temperatura del concreto debe ser al menos 5°F (3°C) por encima del punto de rocío del aire durante la aplicación del recubrimiento y tiempo de curado. Evite la aplicación sobre una superficie húmeda. No aplique por la tarde si pudiera aparecer condensación de humedad durante la noche.
-----------------------------------	---

<b>Capa posterior:</b>	De acuerdo con las Especificaciones Guía para Neogard.
------------------------	--

# Hoja Técnica de Producto

7779/7781 — Primario Epóxico

28300: Base 28309: Agente curante 98060



**Temperatura de almacenaje:** Almacene por encima del punto de congelamiento (32°F, 0°C). El congelamiento ocasionará que el 7779/7781 se vuelva inestable. No embarque o almacene a menos que haya disponible protección contra el congelamiento. No aplique si las condiciones no permitirán que cure por completo antes de que ocurra lluvia, rocío o temperaturas de congelamiento.

**Observaciones:** Evite aplicar una película gruesa. La película gruesa incrementa el tiempo de curado, especialmente a baja temperatura y alta humedad relativa, y pueden formarse ampollas y grietas sobre una superficie de concreto caliente.

**Nota:** 7779/7781 es un producto solo para uso profesional.

**Emitido por:** Hempel (USA) – 28300

Esta Hoja Técnica de Producto reemplaza a aquellas emitidas previamente.

El fabricante garantiza que las propiedades físicas del producto anteriormente reportadas cumplirán con los estándares y desviaciones del método de prueba ASTM relacionado. POR EL PRESENTE, EL FABRICANTE RECHAZA EXPRESAMENTE CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN Y / O GARANTÍA IMPLÍCITA DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. El comprador debe hacer su propia determinación de la idoneidad de cualquier producto para su uso, ya sea que dicho producto se use solo o en combinación con otros materiales. En la medida en que se demuestre que este o cualquiera de los productos del fabricante son defectuosos, el único recurso del Comprador se limitará al reemplazo de dicho producto defectuoso, sin incluir los costos de la mano de obra. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE NI ESTARÁ OBLIGADO POR NINGUNA PÉRDIDA O DAÑO CONSECUCIONAL O DE OTRO TIPO INCURRIDO DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL COMPRADOR O CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD QUE SURJA DE ALGUNA MANERA EN RELACIÓN CON ESTE O CUALQUIERA DE LOS OTROS PRODUCTOS DEL FABRICANTE. Nada de lo contenido en este documento se interpretará como una inducción o recomendación para practicar cualquier invención cubierta por cualquier patente sin la autorización del propietario de la patente. Ningún Aplicador es o debe ser visto como un empleado o agente del Fabricante. 7779-7781-ESP-PDS 02172020.docx

Neogard®, una parte de Hempel  
2728 Empire Central - Dallas, Texas 75235 - Teléfono (214) 353-1600 - Fax (214) 357-7532 - www.neogard.com