

Hoja Técnica de Producto

7922 (990JB)

Aditivo Vertical



| | |
|-------------------------|--|
| Descripción: | 7922 (Hempel 990JB) es un aditivo para uretanos NEOGARD® para mejorar la resistencia al hundimiento del material de recubrimiento. |
| Uso recomendado: | 7922 es utilizado cuando se aplican uretanos de aplicación fluida sobre superficies con pendiente o verticales. |
| Disponibilidad: | Disponible en Norteamérica, México, Centroamérica y el Caribe. No incluido en el surtido del Grupo; otras regiones deben confirmar. |

Colores y empaque:

| | | |
|-------------------|-----|------------------|
| 7922 (990JB00000) | N/A | Latas de ½ pinta |
|-------------------|-----|------------------|

Constantes físicas:

| | | |
|---|-----------------|---------------|
| Peso/Gal | 9.1 lbs/gal | ASTM D1475 |
| Peso de sólidos | 100% | ASTM D4209 |
| Volumen de sólidos | 100% | Calculado |
| VOC | 0.0 g/L | EPA Método 24 |
| Viscosidad | 100 cps | ASTM D2196 |
| Punto de inflamación | > 250°F (121°C) | ASTM D3278 |
| Vida en anaquel | 1 año | TT-S-00230A |
| Tiempo de curado a 75°F (23°C), 50% RH | 24 horas | Calculado |
| Vida en recipiente (mezclado con el recubrimiento de uretano a 75°F (23°C), 50% RH) | 90–120 minutos | |

Los resultados de las pruebas anteriores son valores típicos. Los lotes individuales pueden variar hasta por un 10% a partir del valor típico. Se puede encontrar información técnica adicional en www.neogard.com.

Detalles de aplicación:

7922 puede ser utilizado para los siguientes productos de recubrimiento con uretano. Tiempo de inducción: 30 minutos

| | | |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|
| Producto: | 7922 por 5 galones: | Resistencia al hundimiento (mils): |
| 7430 (57040) | 2 x 1/2 pintas | 14–16 |
| 7435 (57040) | 2 x 1/2 pintas | 14–16 |
| 70611 series (475JB) | 1/2 pinta | >50 |
| 70620 (473JB) | 1/2 pinta | >50 |
| 70410 (45010) | 1/2 pinta | 14 -16 |

Seguridad: Manéjese con cuidado. Antes y durante su uso, observe todas las etiquetas de seguridad del empaque y contenedores de pintura, consulte las Hojas Técnicas de Seguridad de NEOGARD® y siga todas las normas de seguridad locales o nacionales.

Hoja Técnica de Producto

7922 (990JB)

Aditivo Vertical



Nota: **7922 (990JB) es un producto solo para uso profesional.**

Emitido por: Hempel (USA) – 990JB

Esta Hoja Técnica de Producto reemplaza a aquellas emitidas previamente.

El fabricante garantiza que las propiedades físicas del producto anteriormente reportadas cumplirán con los estándares y desviaciones del método de prueba ASTM relacionado. POR EL PRESENTE, EL FABRICANTE RECHAZA EXPRESAMENTE CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN Y / O GARANTÍA IMPLÍCITA DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. El comprador debe hacer su propia determinación de la idoneidad de cualquier producto para su uso, ya sea que dicho producto se use solo o en combinación con otros materiales. En la medida en que se demuestre que este o cualquiera de los productos del fabricante son defectuosos, el único recurso del Comprador se limitará al reemplazo de dicho producto defectuoso, sin incluir los costos de la mano de obra. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE NI ESTARÁ OBLIGADO POR NINGUNA PÉRDIDA O DAÑO CONSECUCIONAL O DE OTRO TIPO INCURRIDO DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL COMPRADOR O CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD QUE SURJA DE ALGUNA MANERA EN RELACIÓN CON ESTE O CUALQUIERA DE LOS OTROS PRODUCTOS DEL FABRICANTE. Nada de lo contenido en este documento se interpretará como una inducción o recomendación para practicar cualquier invención cubierta por cualquier patente sin la autorización del propietario de la patente. Ningún Aplicador es o debe ser visto como un empleado o agente del Fabricante. 7922-ESP-PDS 04222019.docx

NEOGARD®, una División de Hempel (USA), Inc.
2728 Empire Central - Dallas, Texas 75235 - Teléfono (214) 353-1600 - Fax (214) 357-7532 - www.neogard.com