

Hoja Técnica de Producto

7992 (66010)

Agregado de Arena de Cuarzo de Sílice



Descripción: El 7992 es un agregado duro de arena de cuarzo de sílice, de grado uniforme (malla 16-30).

Uso recomendado: El agregado 7992 se usa para resistencia contra deslizamiento en sistemas de recubrimiento NEOGARD® de aplicación fluida.

Características: Dureza de 6.5 o superior en la escala de dureza de Moh.

Disponibilidad: Disponible en Norteamérica, México, Centroamérica y el Caribe. No incluido en el surtido del Grupo; otras regiones deben confirmar.

Colores y empaque:

7992 (6601009990) Blanco/ Tostado Bolsas de 100 lb

Constantes físicas:

Tipo Genérico	Arena de Cuarzo de Sílice
pH	Neutro (6.9/7.0)
Esfericidad	0.62
Redondez	0.68
Punto de fusión	2,800°F–3,100°F (1,538°C–1,705°C)
Gravedad específica	2.65

Los resultados de las pruebas anteriores son valores típicos. Los lotes individuales pueden variar hasta por un 10% a partir del valor típico. Se puede encontrar información técnica adicional en www.neogard.com.

# Tamiz	Porcentaje retenido
12	0.0
16	1.5
20	61.8
25	29.8
30	6.0
40	1.8
Batea	0.1

Detalles de aplicación:

Método de aplicación: Difusión, proporción de acuerdo a la Guía de Especificaciones del Sistema Neogard.

Seguridad: Manéjese con cuidado. Antes y durante su uso, observe todas las etiquetas de seguridad del empaque y contenedores de pintura, consulte las Hojas Técnicas de Seguridad de Neogard y siga todas las normas de seguridad locales o nacionales.

Almacenaje: Almacene en un área seca.

Hoja Técnica de Producto

7992 (66010)

Agregado de Arena de Cuarzo de Sílice



Nota: 7992 es un producto solo para uso profesional.

Emitido por: Hempel (USA) – 66010

Esta Hoja Técnica de Producto reemplaza a aquellas emitidas previamente.

El fabricante garantiza que las propiedades físicas del producto anteriormente reportadas cumplirán con los estándares y desviaciones del método de prueba ASTM relacionado. POR EL PRESENTE, EL FABRICANTE RECHAZA EXPRESAMENTE CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN Y / O GARANTÍA IMPLÍCITA DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. El comprador debe hacer su propia determinación de la idoneidad de cualquier producto para su uso, ya sea que dicho producto se use solo o en combinación con otros materiales. En la medida en que se demuestre que este o cualquiera de los productos del fabricante son defectuosos, el único recurso del Comprador se limitará al reemplazo de dicho producto defectuoso, sin incluir los costos de la mano de obra. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE NI ESTARÁ OBLIGADO POR NINGUNA PÉRDIDA O DAÑO CONSECUCIONAL O DE OTRO TIPO INCURRIDO DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL COMPRADOR O CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD QUE SURJA DE ALGUNA MANERA EN RELACIÓN CON ESTE O CUALQUIERA DE LOS OTROS PRODUCTOS DEL FABRICANTE. Nada de lo contenido en este documento se interpretará como una inducción o recomendación para practicar cualquier invención cubierta por cualquier patente sin la autorización del propietario de la patente. Ningún Aplicador es o debe ser visto como un empleado o agente del Fabricante. 7992-ESP-PDS 02172020.docx

Neogard®, una parte de Hempel
2728 Empire Central - Dallas, Texas 75235 - Teléfono (214) 353-1600 - Fax (214) 357-7532 - www.neogard.com